




MODERNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ MODERNÝ SYSTÉM ZATEPLENIA


5 m



AB

$R = 1,11 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 $U = 0,90 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

3 v 1



3 v 1


TEPELNÉ, REFLEXNÍ A PAROTĚSNÉ ÚČINKY V JEDNOM TEPELNÉ, REFLEXNÉ A PAROTESNÉ ÚČINKY V JEDNOM

NAHRADÍ 30 - 50 MM TEPELNÉ IZOLACE, ODRÁŽÍ 95% SÁLAVÉ SLOŽKY TEPLA
NAHRÁDZA 30-50 MM TEPELNEJ IZOLÁCIE, ODRÁŽA 95% SÁLAVEJ ZLOŽKY TEPLA

Skladba střechy - použi izolace DAPE typ AB - příčný řez

Skladba strechy- použitie izolácie DAPE typ AB priečný rez

- 1 Střešní krytina
- 2 Laťování
- 3 Kontralatě
- 4 Difúzně propustná pojistná hydroizolace
- 5 Tepelná izolace ARKTIK, ANTARKTIK, POLAR, vata
- 6 Parotěsná tepelná izolace DAPE typ AB připravená na krokvích**
- 7 Vzduchová mezera vytvořená pomocí střešních latí nebo CD profilů
- 30 - 50 mm (tl.vzduch.mezery)
- 8 Sádkartón nebo dřevěný obklad




- 1 Strešná krytina
- 2 Latovanie
- 3 Kontralatovanie
- 4 Poistná hydroizolácia
- 5 Tepelná izolácia POLAR, ARKTIK, ANTARKTIK, vata
- 6 Parotesná tepelná izolácia DAPE typ AB**
- 7 Vzduchová medzera vytvorená pomocou latí alebo CD profilov na priame závesy
- 30 - 50 mm (hrúbka vzduch.medzery)
- 8 Sádkartónový alebo drevený podhľad

- Tepelná izolace Typ AB se používá jako parotěsná ochrana hlavní tepelné izolace střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb, zároveň přerušuje tepelné mosty přes dřevěné krokve, sloupky

- **Nahradí 30 - 50 mm běžné tepelné izolace**

- Zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami

- Snižuje náklady na výstavbu a vytápění



- Tepelná izolácia typ AB sa používa ako parotesná ochrana hlavnej tepelnej izolácie strešných a stenových konštrukcií a prerušuje tepelné mosty cez krokvy a stĺpiky

- **Nahrádza 30 - 50 mm bežnej tepelnej izolácie**

- Zabezpečuje tepelnú izoláciu a ochranu pred vodnými parami

- Znižuje náklady na výstavbu a vykurovanie

Technické parametry tepelné izolace - typ AB/Technické parametre tepelnej izolácie - typ AB:

- šířka/šířka: 0,97 m
- tloušťka/hrúbka: 4 mm
- ekvivalentní difúzní tloušťka (Sd)/
ekvivalentná difúzná hrúbka (Sd): 1 378 m
- tepelný odpor/tepelný odpor: 0,53 m² K/W
- **tepelný odpor se vzduchovou mezerou**
tepelný odpor so vzduchovou medzerou: 1,11 m² K/W
- vliv umělého stárnutí/vplyv umelého starnutia: vyhovuje
- hořlavost/horľavost: B1

DAPE spol. s r.o.
Tyršova 1749
666 01 Tišnov
tel.: 549 410 196
tel.: 549 412 828
GSM: 736 626 013
e-mail: info@dape.cz



WWW.DAPE.CZ

