

CZ	PŘEHLED LEPIDEL AKKIT	2
SK	PREHĽAD LEPIDIEL AKKIT	4
RO	PREZENTARE GENERALĂ A ADEZIVILOR AKKIT	6
RS	PREGLED AKKIT LEPKOVA	8
DE	AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT	10
HU	AKKIT-RAGASZTÓ ÁTTEKINTÉSE	12
PL	PRZEGLĄD KLEJÓW AKKIT	14
BG	ЛЕПИЛАТА АККИТ НАКРАТКО	16
UA	ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ПРО КЛЕЙ АККИТ	18



PŘEHLED LEPIDEL AKKIT

		Akkit 410 lepidlo na dlažbu pro interiéř	Akkit 420 lepidlo na dlažbu pro interiéř a exteriř	Akkit 430 lepidlo na dlažbu a kámen, bílé	Akkit 440 flexibilní lepidlo pro interiéř i exteriř	Akkit 450 flexibilní lepidlo na přírodní kámen do interiéřu i exteriřu, bílé
Dostupnost v regionech		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Normovaná klasifikace		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Emisní třída		EC 1 Plus	EC 1 Plus	EC 1 Plus	EC 1 Plus	EC 1 Plus
Obklad	Kámen	ano	ano	ano	ano	ano
	Kamenina	ano	ano	ano	ano	ano
	Obklady z jemné kameniny	ne	ano	ne	ano	ano
	Přírodní kámen	ano (tmavý přírodní kámen)	ano (tmavý přírodní kámen)	ano	ano (tmavý přírodní kámen)	ano
	Mozaika	ne	ano	ne	ano	ano
Formáty dlažby		max. 35 x 35 cm 0,12 m ² max. délka strany 40 cm	max. 40 x 40 cm** 0,16 m ² max. délka strany 60 cm	max. 35 x 35 cm 0,12 m ² max. délka strany 40 cm	max. 60 x 60 cm** 0,36 m ² max. délka strany 80 cm	max. 60 x 60 cm** 0,36 m ² max. délka strany 80 cm
Oblast použití	Interiéř	ano	ano	ano	ano	ano
	Exteriř	ne	ano	ne	ano	ano
	Na stěnu	ano	ano	ano	ano	ano
	Podlaha	ano	ano	ano	ano	ano
	Vlhké prostředí	ne	ano	ne	ano	ano
Podklad	Kritické podklady	ne	ne	ne	ano	ano
	Podlahové topení*	ne	ne	ne	ano	ano
	Stará keramická dlažba	ne	ne	ne	ano	ano

* vhodné na celoplošné podlahové topení (topný potěr, vytápěné potěrové konstrukce).

**od velikosti 40 x 40 cm (délka hrany 40 cm) je nutné použít kombinovanou metodu pokládky (Buttering / Floating).

AkKit®



CZ

PŘEHLED LEPIDEL AKKIT

		Akkit 410 lepidlo na dlažbu pro interiér	Akkit 420 lepidlo na dlažbu pro interiér a exteriér	Akkit 430 lepidlo na dlažbu a kámen, bílé	Akkit 440 flexibilní lepidlo pro interiér i exteriér	Akkit 450 flexibilní lepidlo na přírodní kámen do interiéru i exteriéru, bílé
Max. Tloušťka vrstvy		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Aplikace	Použití jako	Tenkvrstvé lůžko	Tenkvrstvé lůžko	Tenkvrstvé lůžko	Tenkvrstvé lůžko	Tenkvrstvé lůžko
	Doba zpracování	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min
Zpracovatelná plocha na balení (25 kg) / spotřeba v kg / m²	3mm zub	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²
	6mm zub	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²
	8mm zub	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²
	10mm zub	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²

DOPORUČENÉ VELIKOSTI ZUBOVÉHO HLADÍTKA

Mozaika	≤ 5 cm	3mm zub
Dlažba	10 x 10 cm	6mm zub
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	6mm zub
	30 x 30 cm	8–10mm zub
	60 x 60 cm**	10–12mm zub

* vhodné na celoplošné podlahové topení (topný potěr, vytápěné potěrové konstrukce).

**od velikosti 40 x 40 cm (délka hrany 40 cm) je nutné použít kombinovanou metodu pokládky (Buttering / Floating).

AkKit®



SK

PREHLAD LEPIDIEL AKKIT

		Akkit 410 lepidlo na obklady a dlažbu do interiéru	Akkit 420 lepidlo na obklady a dlažbu do interiéru a exteriéru	Akkit 430 lepidlo na obklady a kameň do interiéru, biele	Akkit 440 flexibilné lepidlo do interiéru a exteriéru	Akkit 450 flexibilné lepidlo na prírodný kameň do interiéru a exteriéru, biele
Dostupnosť v regiónoch		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Klasifikácia podľa noriem		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Emisná trieda		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Krytina	Pórovinový obklad a dlažba	áno	áno	áno	áno	áno
	Dlažba a obklad z kameniny	áno	áno	áno	áno	áno
	Obklady z jemnej kameniny	nie	áno	nie	áno	áno
	Prírodný kameň	áno (tmavý prírodný kameň)	áno (tmavý prírodný kameň)	áno	áno (tmavý prírodný kameň)	áno
	Mozaiku	nie	áno	nie	áno	áno
Formáty dlaždíc		do 35 x 35 cm 0,12m ² max. dĺžka strany 40 cm	do 40 x 40 cm** 0,16m ² max. dĺžka strany 60 cm	do 35 x 35 cm 0,12m ² max. dĺžka strany 40 cm	do 60 x 60 cm** 0,36m ² max. dĺžka strany 80 cm	do 60 x 60 cm** 0,36m ² max. dĺžka strany 80 cm
Oblasť použitia	Interiér	áno	áno	áno	áno	áno
	Exteriér	nie	áno	nie	áno	áno
	stena	áno	áno	áno	áno	áno
	Podlaha	áno	áno	áno	áno	áno
	Vlhké priestory	nie	áno	nie	áno	áno
Podklad	Kritické podklady	nie	nie	nie	áno	áno
	Podlahové kúrenie*	nie	nie	nie	áno	áno
	Staré keramické dlaždice	nie	nie	nie	áno	áno

* vhodné pre plošné vykurovanie (poter na podlahové vykurovanie, poterová vrstva na vykurované podlahy).

**od rozmerov 40 x 40 cm (dĺžka strany 40 cm) je potrebné použiť kombinovanú metódu pokladania (buttering / floating).



PREHLAD LEPIDIEL AKKIT

		Akkit 410 lepidlo na obklady a dlažbu do interiéru	Akkit 420 lepidlo na obklady a dlažbu do interiéru a exteriéru	Akkit 430 lepidlo na obklady a kameň do interiéru, biele	Akkit 440 flexibilné lepidlo do interiéru a exteriéru	Akkit 450 flexibilné lepidlo na prírodný kameň do interiéru a exteriéru, biele
Max. Hrúbka vrstvy		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Spracovanie	Využitie ako	Tenkvrstvé lôžko	Tenkvrstvé lôžko	Tenkvrstvé lôžko	Tenkvrstvé lôžko	Tenkvrstvé lôžko
	Doba na spracovanie lepidla	20 min.	20 min.	20 min.	30 min.	30 min.
Výdatnosť na balenie (25 kg) / Spotreba v kg / m²	Ozubenie 3 mm	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²
	Ozubenie 6 mm	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²
	Ozubenie 8 mm	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²
	Ozubenie 10 mm	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²

ODPORÚČANÉ VEĽKOSTI OZUBENIA KELNE

Mozaiku	≤ 5 cm	Ozubenie 3 mm
Dlažba	10 x 10 cm	Ozubenie 6 mm
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	Ozubenie 6 mm
	30 x 30 cm	Ozubenie 8 - 10 mm
	60 x 60 cm**	Ozubenie 10 - 12 mm

* vhodné pre plošné vykurovanie (poter na podlahové vykurovanie, poterová vrstva na vykurované podlahy).

**od rozmerov 40 x 40 cm (dĺžka hrany 40 cm) je potrebné použiť kombinovanú metódu pokladania (buttering / floating).

AkKit®



RO

PREZENTARE GENERALĂ A ADEZIVILOR AKKIT

		Akkit 410 Adeziv pentru gresie și faianță, pentru interior	Akkit 420 - Adeziv pentru gresie și faianță, pentru interior și exterior	Akkit 430 - Adeziv pentru plăci ceramice și piatră, alb	Akkit 440 - Adeziv flexibil pentru interior și exterior	Akkit 450 - Adeziv flexibil pentru piatră naturală, pentru interior și exterior, alb
Disponibilitatea pe regiuni		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Încadrare normă		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Clasa de emisii		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Suprafață	Ceramică	da	da	da	da	da
	Gresie ceramică	da	da	da	da	da
	Placă portelanată	nu	da	nu	da	da
	Piatra naturală	da (piatră naturală închisă la culoare)	da (piatră naturală închisă la culoare)	da	da (piatră naturală închisă la culoare)	da
	Mozaic	nu	da	nu	da	da
Formate ale plăcilor		până la 35 x 35 cm 0,12 m ² lungime max. a laturii 40 cm	până la 40 x 40 cm** 0,16 m ² lungime max. a laturii 60 cm	până la 35 x 35 cm 0,12 m ² lungime max. a laturii 40 cm	până la 60 x 60 cm** 0,36 m ² lungime max. a laturii 80 cm	până la 60 x 60 cm** 0,36 m ² lungime max. a laturii 80 cm
Domeniu de utilizare	Interior	da	da	da	da	da
	Exterior	nu	da	nu	da	da
	Perete	da	da	da	da	da
	Pardoseală	da	da	da	da	da
	Încăpere umedă	nu	da	nu	da	da
Suprafață de bază	Suprafețe de bază critice	nu	nu	nu	da	da
	Încălzire prin pardoseală*	nu	nu	nu	da	da
	Plăci ceramice vechi	nu	nu	nu	da	da

* adecvat pentru sisteme de încălzire prin pardoseală (șape încălzite, construcții de șapă încălzită).

**începând cu mărimea 40 x 40 cm (lungime muchii 40 cm) se va utiliza procedeul de montaj combinat (buttering/floating).

AkKit®



PREZENTARE GENERALĂ A ADEZIVILOR AKKIT

Akkit 410 Adeziv pentru gresie și faianță, pentru interior

Akkit 420 - Adeziv pentru gresie și faianță, pentru interior și exterior

Akkit 430 - Adeziv pentru plăci ceramice și piatră, alb

Akkit 440 - Adeziv flexibil pentru interior și exterior

Akkit 450 - Adeziv flexibil pentru piatră naturală, pentru interior și exterior, alb

Max. Grosime strat		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Aplicarea	Utilizare ca	Pat subțire	Pat subțire	Pat subțire	Pat subțire	Pat subțire
	Timp de prelucrare	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min
Acoperire per recipient (25 kg)/ consum în kg/m ²	Distanță zimită 3 mm	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²
	Distanță zimită 6 mm	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²
	Distanță zimită 8 mm	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²
	Distanță zimită 10 mm	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²

MĂRIMI RECOMANDATE PENTRU DRIȘCA DINȚĂȚĂ

Mozaic	≤ 5 cm	Distanță zimită 3 mm
Plăci ceramice	10 x 10 cm	Distanță zimită 6 mm
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	Distanță zimită 6 mm
	30 x 30 cm	Distanță zimită 8 - 10 mm
	60 x 60 cm**	Distanță zimită 10 - 12 mm

* adecvat pentru sisteme de încălzire prin pardoseală (șape încălzite, construcții de șapă încălzită).

**începând cu mărimea 40 x 40 cm (lungime muchii 40 cm) se va utiliza procedeul de montaj combinat (buttering/floating).

AkKit®



RS

PREGLED AKKIT LEPKOVA

		Akkit 410 Lepak za pločice za upotrebu u zatvorenom prostoru	Akkit 420 Lepak za pločice za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru	Akkit 430 Lepak za pločice i kamen, beli	Akkit 440 Fleksibilni lepak za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru	Akkit 450 Fleksibilni lepak za prirodni kamen, za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru, beli
Dostupnost u regionima		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Klasifikacija na osnovu standarda		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Klasa emisije		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Obloga	Kamenina	Da	Da	Da	Da	Da
	Kamenina	Da	Da	Da	Da	Da
	Granitna keramika	Ne	Da	Ne	Da	Da
	Prirodni kamen	Da (tamni prirodni kamen)	Da (tamni prirodni kamen)	Da	Da (tamni prirodni kamen)	Da
	Mozaik	Ne	Da	Ne	Da	Da
Dimenzije pločica		do 35 x 35 cm 0,12m ² maks. dužina stranica 40 cm	do 40 x 40 cm** 0,16m ² maks. dužina stranica 60 cm	do 35 x 35 cm 0,12m ² maks. dužina stranica 40 cm	do 60 x 60 cm** 0,36m ² maks. dužina stranica 80 cm	do 60 x 60 cm** 0,36m ² maks. dužina stranica 80 cm
Oblast primene	U zatvorenom prostoru	Da	Da	Da	Da	Da
	Na otvorenom prostoru	Ne	Da	Ne	Da	Da
	Zid	Da	Da	Da	Da	Da
	Pod	Da	Da	Da	Da	Da
	Vlažna prostorija	Ne	Da	Ne	Da	Da
Podloga	Kritične podloge	Ne	Ne	Ne	Da	Da
	Podno grejanje*	Ne	Ne	Ne	Da	Da
	Stare keramičke pločice	Ne	Ne	Ne	Da	Da

* pogodan za podno grejanje (grejna podna košuljica, konstruktivni sistemi grejnih košuljica).

**od veličine 40 × 40 cm (dužina ivice 40 cm) primenjuje se kombinovani postupak polaganja (buttering/floating).

AkKit®



RS

PREGLED AKKIT LEPKOVA

		Akkit 410 Lepak za pločice za upotrebu u zatvorenom prostoru	Akkit 420 Lepak za pločice za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru	Akkit 430 Lepak za pločice i kamen, beli	Akkit 440 Fleksibilni lepak za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru	Akkit 450 Fleksibilni lepak za prirodni kamen, za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru, beli
Maks. Debljina sloja		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Obrada	Primena kao	tanak sloj	tanak sloj	tanak sloj	tanak sloj	tanak sloj
	Vreme otvorenosti	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min
Pokrivenost za svako pakovanje (25 kg) / potrošnja u kg/m²	Nazubljenost 3 mm	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²
	Nazubljenost 6 mm	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²
	Nazubljenost 8 mm	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²
	Nazubljenost 10 mm	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²

PREPORUČENE VELIČINE NAZUBLJENE GLETERICE

Mozaik	≤ 5 cm	Nazubljenost 3 mm
Pločice	10 x 10 cm	Nazubljenost 6 mm
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	Nazubljenost 6 mm
	30 x 30 cm	Nazubljenost 8-10 mm
	60 x 60 cm**	Nazubljenost 10-12 mm

* pogodan za podno grejanje (grejna podna košuljica, konstruktivni sistemi grejnih košuljica).

**od veličine 40 × 40 cm (dužina ivice 40 cm) primenjuje se kombinovani postupak polaganja (buttering/floating).

AkKit®



AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT

AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT		Akkit 410 Fliesenkleber innen	Akkit 420 Fliesenkleber innen und außen	Akkit 430 Fliesen- und Steinkleber, weiß	Akkit 440 Flexkleber innen und außen	Akkit 450 Natursteinkleber flexibel innen und außen, weiß
Verfügbarkeit in Regionen		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Normeinstufung		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Emissionsklasse		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Belag	Steingut	ja	ja	ja	ja	ja
	Steinzeug	ja	ja	ja	ja	ja
	Feinsteinzeug	nein	ja	nein	ja	ja
	Naturstein	ja (dunkler Naturstein)	ja (dunkler Naturstein)	ja	ja (dunkler Naturstein)	ja
	Mosaik	nein	ja	nein	ja	ja
Fliesenformate		bis 35 x 35 cm 0,12m ² max. Seitenlänge 40 cm	bis 40 x 40 cm** 0,16 m ² max. Seitenlänge 60 cm	bis 35 x 35 cm 0,12 m ² max. Seitenlänge 40 cm	bis 60 x 60 cm** 0,36 m ² max. Seitenlänge 80 cm	bis 60 x 60 cm** 0,36 m ² max. Seitenlänge 80 cm
Anwendungsbereich	Innen	ja	ja	ja	ja	ja
	Außen	nein	ja	nein	ja	ja
	Wand	ja	ja	ja	ja	ja
	Boden	ja	ja	ja	ja	ja
	Feuchtraum	nein	ja	nein	ja	ja
Untergrund	Kritische Untergründe	nein	nein	nein	ja	ja
	Fußbodenheizung*	nein	nein	nein	ja	ja
	Alte keramische Fliesen	nein	nein	nein	ja	ja

* auf Flächenheizungen (Heizestrich, beheizte Estrichkonstruktionen) geeignet.

**ab Größe 40 x 40 cm (Kantenlänge 40 cm) ist das kombinierte Verlegeverfahren (Buttering / Floating) anzuwenden.

AkKit®



AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT

AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT		Akkit 410 Fliesenkleber innen	Akkit 420 Fliesenkleber innen und außen	Akkit 430 Fliesen- und Steinkleber, weiß	Akkit 440 Flexkleber innen und außen	Akkit 450 Natursteinkleber flexibel innen und außen, weiß
Max. Schichtdicke		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Verarbeitung	Einsatz als	Dünnbett	Dünnbett	Dünnbett	Dünnbett	Dünnbett
	Klebeoffene Zeit	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min
Reichweite je Gebinde (25 kg) / Verbrauch in kg / m²	3 mm Zahnung	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²
	6 mm Zahnung	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²
	8 mm Zahnung	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²
	10 mm Zahnung	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²

EMPFOHLENE ZAHNKELLENGRÖSSEN

Mosaik	≤ 5 cm	3 mm Zahnung
Fliesen	10 x 10 cm	6 mm Zahnung
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	6 mm Zahnung
	30 x 30 cm	8 - 10 mm Zahnung
	60 x 60 cm**	10 - 12 mm Zahnung

* auf Flächenheizungen (Heizestrich, beheizte Estrichkonstruktionen) geeignet.

**ab Größe 40 x 40 cm (Kantenlänge 40 cm) ist das kombinierte Verlegeverfahren (Buttering / Floating) anzuwenden.

AkKit®



HU

AKKIT-RAGASZTÓ ÁTTEKINTÉSE

AKKIT-RAGASZTÓ ÁTTEKINTÉSE		Akkit 410 beltéri cseperagasztó	Akkit 420 beltéri és kültéri cseperagasztó	Akkit 430 csempé- és kőragasztó, fehér	Akkit 440 beltéri és kültéri flexibilis ragasztó	Akkit 450 természetes kő ragasztó, beltérben és kültéren egyaránt alkalmazható, fehér
Elérhetőség régiók szerint		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Norma besorolás		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Kibocsátási osztály		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Burkolat	Kő	igen	igen	igen	igen	igen
	Kőlap	igen	igen	igen	igen	igen
	Finomkő	nem	igen	nem	igen	igen
	Natúr kő	igen (natúr kő)	igen (natúr kő)	igen	igen (natúr kő)	igen
	Mozaik	nem	igen	nem	igen	igen
burkolólap-méreték		legfeljebb 35 x 35 cm 0,12m ² max. oldalhosszúság 40 cm	legfeljebb 40 x 40 cm** 0,16m ² max. oldalhosszúság 60 cm	legfeljebb 35 x 35 cm 0,12m ² max. oldalhosszúság 40 cm	legfeljebb 60 x 60 cm** 0,36 m ² max. oldalhosszúság 80 cm	legfeljebb 60 x 60 cm** 0,36 m ² max. oldalhosszúság 80 cm
Alkalmazási terület	Beltéri	igen	igen	igen	igen	igen
	Kültéri	nem	igen	nem	igen	igen
	Fal	igen	igen	igen	igen	igen
	Padló	igen	igen	igen	igen	igen
	Nedves helyiség	nem	igen	nem	igen	igen
Alapzat	Kritikus felületek	nem	nem	nem	igen	igen
	Padlófűtés	nem	nem	nem	igen	igen
	Régi kerámia burkolólap	nem	nem	nem	igen	igen

Megfelel felületfűtési rendszereken való alkalmazásra (fűtött esztrich, fűtött esztrich-szerkezetek)

**40×40 cm-es mérettől (40 cm élhossztól) kombinált lehelyezési módot (Buttering / Floating) kell alkalmazni.



AKKIT-RAGASZTÓ ÁTTEKINTÉSE

		Akkit 410 beltéri csemperasztó	Akkit 420 beltéri és kültéri csemperasztó	Akkit 430 csempé- és kőragasztó, fehér	Akkit 440 beltéri és kültéri flexibilis ragasztó	Akkit 450 természetes kő ragasztó, beltérben és kültéren egyaránt alkalmazható, fehér
Max. rétegvastagság		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Felhasználás	Alkalmazás	Vékonyágyas	Vékonyágyas	Vékonyágyas	Vékonyágyas	Vékonyágyas
	Száradási idő	20 perc	20 perc	20 perc	30 perc	30 perc
Felhasználhatóság csomagonként (25 kg) / anyagfelhasználás kg/m² -ben	3 mm fogazás	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²
	6 mm fogazás	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²
	8 mm fogazás	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²
	10 mm fogazás	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²

AJÁNLOTT FOGAZOTT SIMÍTÓ MÉRETE

Mozaik	≤ 5 cm	3 mm fogazás
Csempé	10 x 10 cm	6 mm fogazás
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	6 mm fogazás
	30 x 30 cm	8 - 10 mm fogazás
	60 x 60 cm**	10 - 12 mm fogazás

Megfelel felületfűtési rendszereken való alkalmazásra (fűtött esztrich, fűtött esztrich-szerkezetek)

**40×40 cm-es mérettől (40 cm élhossztól) kombinált lehelyezési módot (Buttering / Floating) kell alkalmazni.



PRZEGLĄD KLEJÓW AKKIT

		Akkit 410 Klej do płytek do wnętrz	Akkit 420 Klej do płytek, do wnętrza i na zewnątrz	Akkit 430 Klej do płytek i kamienia, biały	Akkit 440 Klej elastyczny, do wnętrza i na zewnątrz	Akkit 450 Elastyczny klej do kamienia naturalnego do wnętrza i na zewnątrz, biały
Dostępność w regionach		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Klasyfikacja wg norm		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Klasa emisji		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Rodzaj płytek	Glazura	tak	tak	tak	tak	tak
	Terakota	tak	tak	tak	tak	tak
	Gres	nie	tak	nie	tak	tak
	Kamień naturalny	tak (ciemny kamień naturalny)	tak (ciemny kamień naturalny)	tak	tak (ciemny kamień naturalny)	tak
	Mozaika	nie	tak	nie	tak	tak
Format płytek		do 35 x 35 cm 0,12 m ² maks. długość boku 40 cm	do 40 x 40 cm** 0,16 m ² maks. długość boku 60 cm	do 35 x 35 cm 0,12 m ² maks. długość boku 40 cm	do 60 x 60 cm** 0,36 m ² maks. długość boku 80 cm	do 60 x 60 cm** 0,36 m ² maks. długość boku 80 cm
Przeznaczenie	Do wnętrza	tak	tak	tak	tak	tak
	Na zewnątrz	nie	tak	nie	tak	tak
	Ściany	tak	tak	tak	tak	tak
	Posadzki	tak	tak	tak	tak	tak
	Pomieszczenie wilgotne	nie	tak	nie	tak	tak
Podłoże	Problematyczne podłoża	nie	nie	nie	tak	tak
	Ogrzewanie podłogowe*	nie	nie	nie	tak	tak
	Stare płytki ceramiczne	nie	nie	nie	tak	tak

* Nadaje się do stosowania na powierzchniowych systemach ogrzewania (jastyrychy grzewcze, ogrzewane konstrukcje jastyrychowe).

** Od formatu 40 x 40 cm (długość krawędzi 40 cm) należy stosować technikę podwójnego klejenia (nakładanie kleju na podłoże i spód płytki).

AkKit®



PRZEGLĄD KLEJÓW AKKIT

		Akkit 410 Klej do płytek do wewnątrz	Akkit 420 Klej do płytek, do wewnątrz i na zewnątrz	Akkit 430 Klej do płytek i kamienia, biały	Akkit 440 Klej elastyczny, do wewnątrz i na zewnątrz	Akkit 450 Elastyczny klej do kamienia naturalnego do wewnątrz i na zewnątrz, biały
Maks. Grubość warstwy		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Nakładanie	Forma zastosowania	Cienka warstwa	Cienka warstwa	Cienka warstwa	Cienka warstwa	Cienka warstwa
	Czas wiązania	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min
Wydajność z opakowania (25 kg) / zużycie w kg / m²	Ząbkowanie 3 mm	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²	1,5 kg / 16,6 m ²
	Ząbkowanie 6 mm	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²	2 kg / 12,5 m ²
	Ząbkowanie 8 mm	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²	2,8 kg / 8,9 m ²
	Ząbkowanie 10 mm	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²	3,6 kg / 6,9 m ²

ZALECANE ROZMIARY KIELNI ZĘBATYCH

Mozaika	≤ 5 cm	Ząbkowanie 3 mm
Płytki	10 x 10 cm	Ząbkowanie 6 mm
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	Ząbkowanie 6 mm
	30 x 30 cm	Ząbkowanie 8 – 10 mm
	60 x 60 cm**	Ząbkowanie 10 – 12 mm

* Nadaje się do stosowania na powierzchniowych systemach ogrzewania (jastyrychy grzewcze, ogrzewane konstrukcje jastyrychowe).

** Od formatu 40 x 40 cm (długość krawędzi 40 cm) należy stosować technikę podwójnego klejenia (nakładanie kleju na podłoże i spód płytki).



ЛЕПИЛАТА АККИТ НАКРАТКО

		Акkit 410 лепило за плочки за вътрешна употреба	Акkit 420 лепило за плочки за вътрешна и външна употреба	Акkit 430 лепило за плочки и фаянс, бяло	Акkit 440 гъвкаво лепило за вътрешна и външна употреба	Акkit 450 гъвкаво лепило за строителен камък за вътрешна и външна употреба, бяло
Наличност по региони		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Класификация по стандарт		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Емисионен клас		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Настилка	Фаянс	да	да	да	да	да
	Каменинови плочки	да	да	да	да	да
	Порцеланов камък	не	да	не	да	да
	Строителен камък	да (тъмен строителен камък)	да (тъмен строителен камък)	да	да (тъмен строителен камък)	да
	Мозайка	не	да	не	да	да
Формати плочки		до 35 x 35 cm 0,12m ² макс. дължина на страните 40 cm	до 40 x 40 cm** 0,16 m ² макс. дължина на страните 60 cm	до 35 x 35 cm 0,12 m ² макс. дължина на страните 40 cm	до 60 x 60 cm** 0,36 m ² макс. дължина на страните 80 cm	до 60 x 60 cm** 0,36 m ² макс. дължина на страните 80 cm
Област на приложение	Вътрешна употреба	да	да	да	да	да
	Външна употреба	не	да	не	да	да
	Стени	да	да	да	да	да
	Подове	да	да	да	да	да
	Мокри помещения	не	да	не	да	да

*подходящо за подово отопление (отоплителна замазка, отопляеми конструкции със замазка).

**за размери от 40 x 40 cm (дължина на ръба 40 cm) се използва комбиниран метод за полагане (Buttering/Floating).



ЛЕПИЛАТА АККИТ НАКРАТКО

		Акkit 410 лепило за плочки за вътрешна употреба	Акkit 420 лепило за плочки за вътрешна и външна употреба	Акkit 430 лепило за плочки и фаянс, бяло	Акkit 440 гъвкаво лепило за вътрешна и външна употреба	Акkit 450 гъвкаво лепило за строителен камък за вътрешна и външна употреба, бяло
Основа	Критични основи	не	не	не	да	да
	Подово отопление*	не	не	не	да	да
	Стари керамични плочки	не	не	не	да	да
Макс. Дебелина на слоя		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Обработка	Нанасяне като	Тънък слой	Тънък слой	Тънък слой	Тънък слой	Тънък слой
	Отворено време за лепене	20 min	20 min	20 min	30 min	30 min
Обхват на опаковка (25 kg)/ разход в kg/m ²	3 mm назъбване	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²	1,5 kg/16,6 m ²
	6 mm назъбване	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²	2 kg/12,5 m ²
	8 mm назъбване	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²	2,8 kg/8,9 m ²
	10 mm назъбване	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²	3,6 kg/6,9 m ²

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА НАЗЪБЕНАТА МАЛАМАШКА

Мозайка	≤ 5 cm	3 mm назъбване
Плочки	10 x 10 cm	6 mm назъбване
	15 x 15 cm – 20 x 25 cm	6 mm назъбване
	30 x 30 cm	8 – 10 mm назъбване
	60 x 60 cm**	10 – 12 mm назъбване

*подходящо за подово отопление (отоплителна замазка, отопляеми конструкции със замазка).

**за размери от 40 x 40 cm (дължина на ръба 40 cm) се използва комбиниран метод за полагане (Buttering/Floating).



ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ПРО КЛЕЙ АККІТ

		Клей для плитки Akkit 410 для внутрішніх робіт	Клей для плитки Akkit 420 для внутрішніх і зовнішніх робіт	Клей для плитки та каменю Akkit 430, білий	Еластичний клей для внутрішніх і зовнішніх робіт Akkit 440	Еластичний клей для натурального каменю Akkit 450 для внутрішніх і зовнішніх робіт, білий
Доступність у регіонах		CZ SK RO	CZ SK	RO	CZ SK	CZ SK RO
Нормативна класифікація		C1 T	C2 T	C1 T	C2 TE S1	C2 TE S1
Клас виділення шкідливих речовин		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Облицювальний матеріал	Настінна керамічна плитка	так	так	так	так	так
	Підлогова керамічна плитка	так	так	так	так	так
	Керамограніт	ні	так	ні	так	так
	Природний камінь	так (темний природний камінь)	так (темний природний камінь)	так	так (темний природний камінь)	так
	Мозаїка	ні	так	ні	так	так
Розмір плитки		до 35 x 35 см 0,12 м ² макс. довжина сторони 40 см	до 40 x 40 см 0,16 м ² макс. довжина сторони 60 см	до 35 x 35 см 0,12 м ² макс. довжина сторони 40 см	до 60 x 60 см** 0,36 м ² макс. довжина сторони 80 см	до 60 x 60 см** 0,36 м ² макс. довжина сторони 80 см
Область застосування	Для внутрішніх робіт	так	так	так	так	так
	Для зовнішніх робіт	ні	так	ні	так	так
	Стіни	так	так	так	так	так
	Підлога	так	так	так	так	так
	Вологі приміщення	ні	так	ні	так	так

* підходить для використання на системах панельного опалення (опалювальних стяжках, конструкціях підлог із підігрівом).

** починаючи з розміру 40 x 40 см (довжина ребра 40 см), слід використовувати комбінований метод укладання (метод «баттерінг-флоатінг» - з подвійним нанесенням клею).



ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЇ ПРО КЛЕЙ АККІТ

		Клей для плитки Akkit 410 для внутрішніх робіт	Клей для плитки Akkit 420 для внутрішніх і зовнішніх робіт	Клей для плитки та каменю Akkit 430, білий	Еластичний клей для внутрішніх і зовнішніх робіт Akkit 440	Еластичний клей для натурального каменю Akkit 450 для внутрішніх і зовнішніх робіт, білий
Основа	Критичні основи	ні	ні	ні	так	так
	Підлоги з підігрівом*	ні	ні	ні	так	так
	Існуюче керамічне облицювання	ні	ні	ні	так	так
Макс. Товщина шару		5 мм	5 мм	5 мм	5 мм	5 мм
Застосування	Використання як	Тонкий шар	Тонкий шар	Тонкий шар	Тонкий шар	Тонкий шар
	Відкритий час витримки	20 хв.	20 хв.	20 хв.	30 хв.	30 хв.
Вихід матеріалу з упаковки (25 кг) / Витрата в кг/м2	Зубці шпателя 3 мм	1,5 кг / 16,6 м2	1,5 кг / 16,6 м2	1,5 кг / 16,6 м2	1,5 кг / 16,6 м2	1,5 кг / 16,6 м2
	Зубці шпателя 6 мм	2 кг / 12,5 м2	2 кг / 12,5 м2	2 кг / 12,5 м2	2 кг / 12,5 м2	2 кг / 12,5 м2
	Зубці шпателя 8 мм	2,8 кг / 8,9 м2	2,8 кг / 8,9 м2	2,8 кг / 8,9 м2	2,8 кг / 8,9 м2	2,8 кг / 8,9 м2
	Зубці шпателя 10 мм	3,6 кг / 6,9 м2	3,6 кг / 6,9 м2	3,6 кг / 6,9 м2	3,6 кг / 6,9 м2	3,6 кг / 6,9 м2

РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ ЗУБЧАСТИХ ШПАТЕЛІВ

Мозаїка	≤ 5 см	Зубці шпателя 3 мм
Плитка	10 см x 10 см	Зубці шпателя 6 мм
	15 x 15 см – 20 x 25 см	Зубці шпателя 6 мм
	30 см x 30 см	Зубці шпателя 8 - 10 мм
	60 см x 60 см**	Зубці шпателя 10 - 12 мм

* підходить для використання на системах панельного опалення (опалювальних стяжках, конструкціях підлог із підігрівом).

** починаючи з розміру 40 x 40 см (довжина ребра 40 см), слід використовувати комбінований метод укладання (метод «баттерінг-флоатінг» - з подвійним нанесенням клею).