

Technický list

Výrobek: TAA33501 standardní	Jmenovitý rozměr: 30x30 cm
Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL	Deklarovaný rozměr: 298x298x7 mm
Série: STARLINE 501	Norma: EN 14 411:2016,annex G Bla
Povrch: standardní	

Technické vlastnosti	Norma	EN 14 411:2016 annex G Bla	LB/RAKO
Rozměry a jakost povrchu			
- Délka / šířka	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%
- Tloušťka	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
- Přímost hran	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
- Pravoúhlost	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%
- Rovinnost	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
- Jakost povrchu	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
Nasákavost	ISO 10545-3	E<0,5%;jedn.max 0,6%	E<0,5%;jedn.max 0,6%
Pevnost v ohybu	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2	Min. 35 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2
Lomové zatížení	ISO 10545-4	Min. 700 N	Min. 700 N
Mrazuvzdornost	ISO 10545-12	Deklarovaná hodnota	Odolné
Otěruvzdornost	ISO 10545-7	Nepožaduje se	Netestuje se
Obrusnost	ISO 10545-6	Max. 175 mm3	Max. 175 mm3
Koeficient teplotní roztažnosti	ISO 10545-8	Deklarovaná hodnota	Max. 0,000008 / K
Odolnost proti změnám teploty	ISO 10545-9	Požaduje se	Odolné
Odolnost proti kyselinám a louhům			
- nízká koncentrace	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	ULB
- vysoká koncentrace	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	UHB
Odolnost proti chemikáliím použív. v domácnosti	ISO 10545-13	Min. UB	UA
Odolnost proti tvorbě skvrn	ISO 10545-14	Deklarovaná hodnota	Min. 1
Protiskluznost	DIN 51 130 DIN 51 097	Deklarovaná hodnota	R9
Koeficient tření	CEN/TS 16165	Deklarovaná hodnota	> 0,3
Vyluhovatelnost olova	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	Pb max. 0,80 mg/dm2
Vyluhovatelnost kadmia	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	Cd max. 0,07 mg/dm2
Tvrdost povrchu podle Mohse	ČSN EN 101	Deklarovaná hodnota	Min. 5