



SMART

cover solution

SMART 115 je třívrstvá, difúzně otevřená membrána navržena pro použití jako první vrstva krytí pod vnější střešní krytinu. Membrána SMART 115 je zcela vodotěsná a chrání tepelnou izolaci z vnějšku před deštěm nebo sněhem zvenčí a je také vynikající zábranou proti větru určenou k pokrytí stěn budov skeletových staveb, srubů, konstrukcí obytných budov či průmyslových hal. Výrobek lze také použít ve všech větraných i nevětraných střešních konstrukcích a pod různými druhy střešních krytin (např. keramické tašky, betonové tašky, kovové tašky atd.).

CZ - 3-VRSTVÁ PAROPROPUSTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
DE - 3-LAGIGE HOCHDIFUSIONSOFFENE UNTERDECKBAHN
EN - 3-PLY VAPOUR PERMEABLE, POLYPROPYLENE UNDERLAY FOR PITCHED ROOFS
SK - 3-VRSTVOVÁ PAROPRIEPUSTNÁ POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
PL - TRÓJWARSTWOWA, POLIPROPLENOWA MEMBRANA DACHOWA
RO - FOLIE DE DIFUZIE DIN POLIPROPILEN, TRIPLUSTRATIFICATA
FR - SOUS-COUCHE EN POLYPROPYLENE À TROIS ÉPAISSEURS, PERMÉABLE À LA VAPEUR
NL - DRIELAAGS DAMPDOORLATENDE ONDERLAAG VAN POLYPROPYLEEN

SMART

115






8 594215 105084

1,5 X 50M

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	EN 1848-2	1,5 m (± 0,5%)
Délka role	EN 1848-2	50 m (-0/+2%)
Plošná hmotnost	EN 1849-2	115 g/m ² (± 15%)
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Třída E
Vodotěsnost (2 kPa)	EN 1928	Třída W1
- vodotěsnost po umělém stárnutí	EN 1296 / EN 1928	Třída W1
Odolnost proti trhání - v podélném směru	EN 12310-1	120 N (+50; -50)
Odolnost proti trhání - v příčném směru	EN 12310-1	130 N (+50; -50)
Pevnost v tahu - v podélném směru	EN 12311-2	190 N/50mm (+50; -50)
Pevnost v tahu - v příčném směru	EN 12311-2	100 N/50mm (+40; -40)
- tahu po umělém stárnutí - v podélném směru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-2	150 N/50mm (+50; -50)
- tahu po umělém stárnutí - v příčném směru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-2	80 N/50mm (+40; -40)
Prodloužení - v podélném směru	EN 12311-2	80 % (+40; -40)
Prodloužení - v příčném směru	EN 12311-2	150 % (+50; -50)
- po umělém stárnutí - v podélném směru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-2	70 % (+30; -30)
- po umělém stárnutí - v příčném směru	EN 1296 / EN 1297 / EN 12311-2	120 % (+50; -50)
Paropropustnost	EN 1931	>1700 (g/m ²)/24h
S _d	EN 1931	0,02 m (+0,03; -0,01)
Application temperature range	—	-30 : 80 °C
Nebezpečné látky	—	NPD



Veškeré informace vycházejí z aktuálního stavu našich technických zkušeností v době vytvoření. Technické změny vyhrazeny. Platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.