

OKAPY • STOŽÁRY • KONTEJNERY • STROJÍRENSKÉ VÝROBKY

CZ Obsahuje: uhlovodíky C9-C11 n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromátů, oxid titaničitý; uhlovodíky C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické, aromatické (2-25%); reakční směs bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu; mastné kyseliny, C18, nenasycené, dimery, reakční produkt s N, N-dimethyl-1,3-propanodiaminem a 1,3-propanodiaminem; kyselina neodekárová, sůl s kobaltom. **Horlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.** Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chrňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větrávaných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. VOC: <0,3 kg/kg, TOC: <440 g/l. Mezi hodnota VOC kat. A(I)(RH): 500 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: <500 g/l. Přír. sušina 51 % objemu, hustota 1,2 – 1,4 g/cm³. Horlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Další podrobnosti o bezpečném používání výrobku najdete v bezpečnostním listu.

SK Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromátů; oxid titaničitý; uhlovodíky C9-C12, n-alkany, izoalkany, cyklické, aromatické (2-25%); reakční směs bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu; mastné kyseliny, C18, nenasycené, dimery, reakční produkt s N, N-dimethyl-1,3-propanodiaminom a 1,3-propanodiaminom; kyselina neodekárová, sůl s kobaltom. **Horlavá kvapalina a pary. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.** Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zápalenia. Ne fajčíte. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobu oprávnenú na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou. VOC: <0,3 kg/kg, TOC: <440 g/l. Hrančná hodnota VOC kat. A(I)(RH): 500 g/l. Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: <500 g/l. Priem. sušina 51 % objemu, hustota 1,2 – 1,4 g/cm³. Horlavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti. Ďalšie podrobnosti o bezpečnom používaní výrobku nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Výrobce:
HET spol. s r. o.,
417 65 Ohňič, ČR
tel.: +420 417 810 111
www.het.cz

Distribútor pre SK:
HET SLOVAKIA, s. r. o.,
Esterházyovcov 1549/25, 924 01 Galanta, SR
tel.: +421 31 780 43 41
www.het.sk



0125_1703 CK0203002



10-12 m² z 1 l
v 1 vrstvě

SAMOZÁKLADUJÍCÍ SYNTETICKÁ



Soldecol

UNICOAT SM POLOMAT

SAMOZÁKLADUJÍCÍ ALKYD-URETANOVÁ ANTIKOROZNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO

3v1 základní barva • mezivrstva • vrchní nátěr

- ✓ samozákladující na železné i neželezné kovy (např. pozink, měď, hliník)
- ✓ vysoké nanášivý HB
- ✓ rychlé zasychání
- ✓ dlouhodobá antikorozní ochrana
- ✓ odolnost povětrnostním vlivům
- ✓ vhodné pro nátěry plechových střech
- ✓ tónovatelnost na tónovacích strojích
- ✓ tónování metalických odstínů



OCÉLOVÉ KONSTRUKCE • LITINA • BRÁNY • PLOTY • STŘECHY •

CZ Použití: pro venkovní i vnitřní nátěry železných a neželezných kovů (pozink, měď, hliník apod. - aplikace v tech. listu výrobku). Je určen zejména k nátěrům ocelových konstrukcí, bran, plotů, klempířských prvků, stozárů, středních plechů apod. Nátěr odolává působení povětrnostních vlivů. Je vhodný též k renovacím starých (soudržných) nátěrových systémů. Hlavní přednosti jsou přímé nátěry kovů (čistých, zdrsněných) a zbavených koroze bez nutnosti použití základní barvy. Možná je též kombinace se základní barvou Soldecol Primer nebo Soldecol PUR Primer, čímž se docílí vysoce odolného antikorozního nátěrového systému. Barvu lze případně použít pro nátěry dřeva v interiéru nebo při mimých podmínkách expozice i v exteriéru. Přesné podmínky použití a aplikační postupy viz technický list. **Odštin:** dle údaje na víčku. **Podklad:** pevný, suchý, zdrsněný, bez mechanických nečistot, nesoudržných vrstev a okují, odmaštěný a zbavený koroze, bez biologického napadení (plísně, řasy), zatmelený a zabrušený. **Aplikační teplota (barvy, prostředí a podkladu):** při aplikaci a do 24 h po ní se musí pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C. **Nanášení:** štetcem, válečkem s krátkou stříž (pro rozpouštědlové barvy), stříkáním včetně AIRLESS a AIRMIX. **Vydatnost:** 10 - 12 m² z 1 litru barvy v 1 vrstvě (40 µm DFT). **Příklad nátěrového postupu:** 1) podklad odmastit, obrousit drátěným kartáčem nebo brusným papírem, vymýt pryskyřice ze dřeva, podle potřeby provést tmelení a přebroušení, nanesení fungicidním napouštědlem (dřevo). 2) před aplikací řádně promíchat, případně škrálop odstranit. Promíchání provádět bez napětí nebo aplikovat nejedně po 2 h z důvodu eliminace vzduchových bublinek. Dle potřeby doředit ředidlem. Po otevření co nejříve zpracovat. 3) provést nátěr barvou SOLDECOL UNICOAT SM v 2 až 3 vrstvách. Nanesení další vrstvy je možné nejdříve po 12 h. (při 23 °C a max. tl. zaschlého filmu do 50 µm). Vyšší tloušťka filmu nebo nižší teplota při aplikaci a v průběhu schnutí tento interval prodlužují. 4) všechny pomůcky chránit proti zaschnutí a po práci omýt ředidlem. **Doba zasychání (23 °C, rel. vlhkost vzduchu 60 % obj.):** max. 6 hod. **Ředidlo:** S 6006 (štetec, váleček), S 6001 (stříkání), doporučená řada Soldecol. **Skladování:** v suchu, při +5 až +25 °C, nesmí zmraznout, chránit před přímým slunečním zářením. **Datum spotřeby:** v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP). **Tolerance plnění:** ±2 %.

SK - Použitie: na vonkajšie i vnútorné nátěry železných a neželezných kovov (pozink, meď, hliník apod. - aplikácia v tech. liste výrobku). Je určený k náterom ocelových konštrukcií, brán, plotov, klampiarskych prvkov, stoziarov, strešnych plechov apod. Náter odoláva pôsobeniu poveternostných vplyvov. Je vhodný tiež na renovácie starých (súdržných) náterových systémov. Hlavnou prednosťou sú priame nátery kovov (čistých, zdrsnených) a zbavených korozií bez nutnosti použitia základnej farby. Možná je tiež kombinácia so základnou farbou Soldecol Primer alebo Soldecol PUR Primer, čím sa docielí vysoko odolného antikorozného náterového systému. Farbu je možné prípadne použiť na nátery dreva v interiéri alebo pri miednych podmienkach expozície aj v exteriéri. Presné podmienky použitia a aplikačné postupy viz technický list. **Odštin:** podľa údaje na viečku. **Podklad:** pevný, suchý, zdrsnený, bez mechanických nečistôt, nesúdržných vrstiev a okovin, odmaštený a odhrdzavený, bez biologického napadnutia (plesne, riasy), zatmelený a zabrusený. **Aplikačná teplota (farby, prostredia a podkladu):** pri aplikácii a do 24 h po nej sa musí pohybovať v rozmedzí +5 až +25 °C. **Nanášanie:** štetcom, válečkom s krátkou střížou (vhodnými pre rozpúšťadlové farby), striekaním vrátane AIRLESS a AIRMIX. **Vydatnosť:** 10 - 12 m² z 1 litra farby v 1 vrstve (40 µm DFT). **Príklad náterového postupu:** 1) podklad odmastit, obrousit drôtovou keťou, alebo brusným papierom, vymyt živicou z dreva, v prípade potreby realizovať tmelenie a prebrúsenie, nanesenie fungicidným napúšťadlom (drevo). 2) pred aplikáciou farbu riadne premiešať, prípadnú škrupinu odstrániť. Farbu premiešať bez napenenia, prípadne aplikovať najskôr po 2 h z dôvodu eliminácie vzduchových bublinek. Podľa potreby doriediť ředidlom. Po otvorení čo najskôr spotrebovať. 3) urobiť náter farbou SOLDECOL UNICOAT SM v 2 až 3 vrstvách. Aplikácia ďalšej vrstvy je možná najskôr po 12 hod. (pri 23 °C a maximálnej hrúbke zaschnutého filmu do 50 µm). Vyššia hrúbka vrstvy alebo nižšia teplota pri aplikácii a počas schnutia tento interval predlžujú. 4) všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci omýť ředidlom. **Doba zasychania (23 °C, rel. vlhkost vzduchu 60 % obj.):** max. 6 hod. **Ředidlo:** S 6006 (štetec, váleček), S 6001 (striekanie), odporúčajú rad Soldecol. **Skladovanie:** v suchu, pri +5 až +25 °C, nesmie zmraznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. **Datum spotreby:** v pôvodnom neotvorenom obale do dátumu uvedeného na obale (EXP). **Tolerancia plnenia:** ±2 %.