

Technický list

TL 03.19 Aqua bariéra

Výrobok

Je horizontálna bariéra v krémovej forme proti vztlínajúcej vlhkosti stien, hydrofóbná impregnácia betónu a železobetónu, muriva. Vďaka krémovej konzistencii je výrobok ihneď vhodný k použitiu.

Použitie

- Tehlové murivo, plynosilikátové prvky
- Betón, pórobetón, železobetón

Vlastnosti

- Injektážny krém
- Náhrada za podrezanie múrov
- Výborná horizontálna bariéra
- Zabraňuje prieniku vztlínajúcej vody



Technické vlastnosti			
Základ	-	Silán	
Konzistencia	-	Krém	
Vztlínajúca vlhkosť	STN EN 1062-3		Žiadny prienik
Rýchlosť prenikania vody	STN EN 1062-3	Zlepšený stupeň prenikania vody zo stupňa W ₁ na stupeň W ₃	
Maximálna šírka muriva	mm	450	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	Pre vzduch aj podklad
Spotreba podľa šírky muriva	70 mm	80 g	Pre bm
	150 mm	160 g	Pre bm
	200 mm	210 g	Pre bm
	300 mm	320 g	Pre bm
	450 mm	470 g	Pre bm
Skladovateľnosť	mesiace	9	Pri teplote od +5 °C do +25 °C

Balenie

- Kartuša 250 g
- Krabica 10 ks + aplikačná hadička

Farba

- Mliečna

Podklad

Murivo riadne očistiť od omietok vo veľkosti vrtu, cca. 30 cm.

Pokyny

Krém sa injektuje do škár muriva alebo malty do vyvrtaných otvorov s priemerom $d=12$ mm. Tieto otvory by mali byť od seba vzdialené maximálne 12 cm a končiť asi 2 – 5 cm pred vonkajšou stranou steny. Vyvrtané otvory sa obvykle vyvrtávajú nad úrovňou zeme alebo na úrovni podlahy. Vyvrtaný otvor sa vyplní krémom. V závislosti na pórovitosti, krém preniká na povrch po 30 minútach až niekoľkých hodinách.

Upozornenie

Nie je možné nanášať na premrznuté a zamrznuté murivo.

Chráňte okolité materiály pred znečistením!

Čistenie

Materiál: ihneď vodou, postriekané plochy nutné vyčistiť pokiaľ sú ešte vlhké.

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Víď «Kartu bezpečnostných údajov 03.19».

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 18.07.2024

Vyhotovené dňa: 18.06.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.