

CRYSTALS

trblietky / rôzne farebné odtiene



Glitter-aditívum dostačujúce pre 2,5 l farba na steny

Popis výrobku

ÚČEL POUŽITIA

Určené na vmiešanie do farby na steny, lak a lazúra. Rovnomerne rozotrite farbu a vytvorte trblietavý efekt.

DOSTUPNOSŤ ARTIKLOM

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
12065933	copper, trblietky	40G
12065934	gold, trblietky	40G
12065932	multicolor, trblietky	40G
12065931	silver, trblietky	40G

Príprava podkladu

NÁVOD NA PRÍPRAVU

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Glejové farby, zvyšky lepidla alebo kriedované povrchy, nečistoty a masťotu dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zrieť. Povrchy dôkladne očistite a zbavte od prachu. Pri brúsení používajte respirátor!

TIPY A TRIKY NA VYSKÚŠANIE PODKLADU

Test na kriedovanie - otierací test: Utrite povrch dlanou. Znatelný oter a púšťanie farby na dlani naznačujú kriedovanie.

Záťažová skúška pevnosti podkladu - pomocou lepiacej pásky: Pritlačte prúžok maskovacej pásky na povrch a hneď ju strhnite. Zvyšky na lepiacej páske označujú nenosný povrch.

Skúška nasiakavosti podkladu - test zmácaním: Navlhčite povrch. To možno vykonať vlhkou špongiou alebo rozprašovacou fľašou. Voda, ktorá odteká alebo odkvapkáva, naznačuje normálny až slabo savý povrch. Silno savé povrchy rýchlo absorbujú vodu a stmavnú.

Testovanie zliatych vrstiev - mokrý a vizuálny test: Zliate vrstvy možno nájsť na betónových a sadrových povrchoch. Zliate vrstvy možno rozoznať podľa povrchového lesku a majú nižšiu nasiakavosť pokiaľ sú navlhčené vodou.

Je nutné dodržiavať technické pokyny k produktom uvedeným v tomto liste.

Vzhľadom k veľkému počtu možných povrchov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné urobiť testovaciu vzorku.

Spracovanie

TIPY PRE KRAJŠÍ NÁTER

Uistite sa, že je podklad starostlivo pripravený.

Oblepte všetko, čo chcete ochrániť pred postriekaním farbou.

Počas prestávok v práci majte maliarske náradie vo farbe alebo pevne zabalené do fólie, aby farba nezaschla.

NÁRADIE

valček, štetec.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Podklad najprv ošetríte podľa pokynov výrobcu farbou na steny odtieňom podľa vášho výberu. V konečnom nátere použijete CRYSTALS StyleColor. Individuálne dávkovanie možné, odporúčanie 40 g na 2,5 L farba na steny. CRYSTALS StyleColor dobre vmiešajte do farby a ihneď použijte. Rozotrite rovnomerne po povrchu.

SCHNUTIE

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % úplne vyschne po 4–6 hodinách. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie po použití ihneď umyte vodou a mydlom.

SPOTREBA

40 g farebné prísady na 2,5 litra farby na steny.

Informácie o produkte

OBSIAHNUTÉ LÁTKY PODĽA VDL

Polyetyléntereftalát, polymér z epoxidovej živice, farebné pigmenty, hliník.

SERVISNÉ ČÍSLO PRE ALERGIKOV

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

SKLADOVANIE

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickom listu sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Z dôvodu výskytu rozličných podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas spracovávania produktu, by mali používatelia aj cez naše technické údaje vykonávať vlastné testy. Nezodpovedáme za chyby plynúce z techniky aplikácie ani za ich následky. Publikáciou tohto technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce vydania platnosť.