

### MONTÁŽNE LEPIDLO 48A

Montážne lepidlo 48A je lepidlo s mimoriadnou lepiacou silou, ktoré okamžite prichytí lepené materiály. Môže sa používať na lepenie soklov, panelov, keramických dlaždíc, dekoratívnych prvkov vyrobených z rôznych materiálov na rôzne porézne aj neporézne materiály. Vďaka schopnosti vyplňovať medzery možno lepidlo 48A používať aj na nerovné povrchy.



#### Technické dáta:

<b>Báza</b>	syntetický kaučuk
<b>Konzistencia</b>	stabilná pasta
<b>Systém vytvrdzovania</b>	fyzikálne vysychanie a kryštalizácia
<b>Špecifická hmotnosť</b>	1,1 g/ml
<b>Otvorený čas (*)</b>	cca 5 minút
<b>Rýchlosť vytvrdzovania (*)</b>	cca 20 min. (počiatočná sila), plné vytvrdnutie za 24-48 hod.

(\*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu.

#### Charakteristika:

- vynikajúce okamžité „prichytenie“
- náhrádza klnce a skrutky
- veľmi rýchle lepenie s veľkou lepiacou silou
- vďaka pastovitej konzistencii možno lepidlo používať na vyplňovanie medzier, otvorov a na nerovné povrchy
- stačí priama aplikácia iba na jednu zo styčných plôch lepených materiálov
- vodeodolné

#### Príklady použitia:

- lepenie materiálov: drevo, preglejka, hobra, drevotrieska, tehly, betón, kameň, škarobetonových blokov, laminované plasty, tuhá izolačná hmota (okrem polystyrénu), lamináty, keramika, kovy
- upevnenie líšt, okenných ríms či parapetov, soklových líšt, obložení, plastových dosiek
- lepenie kobercových škripcov, lepenie pásikov na ostré a zaoblené hrany schodov
- lepenie dosiek na steny a podlahy, okenných rámov a prepážok
- opravy uvoľnených dlaždíc

#### Prevedenie:

*Farba:* nažltlá

*Balenie:* kartuša 310ml

#### Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všetky materiály, okrem PE, PP, Polystyrén, Teflón (vzhľadom k veľkému počtu rôznych materiálov na trhu, odporúčame vždy uskutočniť mimo pohľadovej plochy test kompatibility – vzájomnej znášanlivosti materiálov).

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez masnôt a prachu

#### Pracovný postup:

*Nanášanie:* aplikačnou pištoľou

*Spôsob aplikácie:* Lepidlo nanášajte v pruhoch alebo bodoch na jeden z podkladov. Lepidlo naneste vždy aj do rohov lepených dielov. Ihneď stlačte materiály k sebe a silno stlačte, prípadne poklepte gumovou paličkou. Pri lepení ťažkých častí na zvislý podklad tieto zafixujte na dobu potrebnú k vytvrdnutiu lepidla (24 – 48 hodín).

Pre lepenie bez fixácie napr. pri inštalácii obkladových panelov a ďalších ťažkých materiálov použite transferovú metódu:

Naneste lepidlo na jednu z plôch a obe časti ihneď stlačte k sebe, následne oddelte a nechajte lepidlo 5 minút odvetrať. Následne lepené časti spojte a silno stlačte, alebo poklepte gumovou paličkou.

*Čistenie:* White Spirite (lakový benzín), acetón, čistiace obrúsky

**Soudal SWIPEX**

*Pracovná teplota:* +5°C až +35°C

*Opravy:* **Montážne lepidlo 48A**

**Bezpečnosť a hygiena:** Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Ďalšie informácie viď bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete.

#### Poznámky:

- Pevnosť lepeného spoja je závislá na veľkosti hrúbky, ktorou sú lepené materiály fixované, nie na dobe jeho pôsobenia.
- Doba fixácie do vyschnutia lepidla sa môže líšiť podľa miestnych podmienok.