

Karta technických údajov výrobku FN Acustico waterproof

Názov

Akustický PET panel s fóliovými lamelami z PVC

Základný materiál

drevotlačná PET doska, čierna alebo sivá, až do 60 % recyklované PET vlákna

Lamely

Biela základňa z PVC, potiahnutá z 3 strán dekoračnou fóliou z PVC, odolnou voči UV žiareniu, 25 × 10 mm

Rozmery a hmotnosti

572,5 × 2 400 × 19 mm – cca 4,98 kg

Tolerancie

Hrúbka: +0,5/-2 mm

Šírka: +/-5 mm

Dĺžka: +10/-5 mm

Pravouhlitosť: odchýlka na šírku 572,5 mm: max. 5 mm voči horizontálnej rovine

Balenie

4c potlačaná vložka formátu DIN A4 s číslom položky, čiarovým kódom, rozmermi, názvom a adresou distribútora, balenie: jednotlivo balené do v kartónovej krabice, voľne uložené na palete.

34 panelov/paleta, celková hmotnosť: cca 206 kg/paleta

Rozmer palety: 575 × 2 430 × 1 200 mm

Spracovanie

Lamely sa nalepia zo zadnej strany dosky na PET dosku, rozostup lamiel: 15 mm

Protipožiarna

bezpečnosť


informácie budú doplnené

Absorpcia zvuku


1. Stupeň absorpcie zvuku podľa ISO 11654: $\alpha_w = 0,25$, namontované priamo na stenu

2. Stupeň absorpcie zvuku podľa ISO 11654: $\alpha_w = 0,60$, s podkladovou konštrukciou 10 cm

Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100	0,05
125	
160	
200	0,05
250	
315	
400	0,20
500	
630	
800	0,50
1000	
1250	0,85
1600	
2000	0,75
2500	
3150	
4000	
5000	



Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100	0,10
125	
160	
200	0,30
250	
315	
400	0,70
500	
630	
800	0,75
1000	
1250	0,85
1600	
2000	0,85
2500	
3150	0,85
4000	
5000	



2.

Všeobecné inštrukcie pre spracovanie

Uchovávať mimo dosahu detí, výrobok sa nesmie jesť, pri spracovaní výrobku používajte pracovné rukavice, na čistenie sa nesmú používať čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá (alebo podobné agresívne výrobky), na tento účel používajte len mäkké handry na čistenie. Výrobok je odolný voči vlhkosti.

Nesmie sa používať vo vonkajšom prostredí (deformácia teplom)

Dosky sa môžu (s vhodnými hmoždinkami) naskrutkovať alebo nalepiť na stenu. Dbajte, prosím, na to, aby stena bola vhodná na montáž takýchto dosiek. Lamely sú vyrobené z termoplastov a pri vystavení slnečnému žiareniu sa môžu rozšíriť až o 5 mm, preto pri pozdĺžnej montáži počítajte s dilatačnou škárou minimálne 7 mm a postupujte podľa montážneho návodu.

Obrázok

