



# 700 Fliesenhaftgrund

Na prepracovanie kachličkových zrkadiel



## Popis produktu

### Oblasť použitia

Pigmentovaný základný náter s kremennou náplňou. Vhodný ako základný náter podporujúci priľnavosť na hladké, nenasiakavé povrchy obkladačiek na následné vyrovnávacie práce s vhodnými plnidlami Modulan. Nepoužívajte na miestach vystavených vlhkosti.

### Popis produktu

- Pripravené na použitie
- Vynikajúca priľnavosť na hladké, nenasiakavé podklady
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Farebná kontrola objednávok

### Druh spojiva

Disperzia syntetickej živice

### Farebný odtieň

Ružová

### Veľkosť balenia

1,0 kg

### Hustota

Ca. 1,42 g/cm<sup>3</sup>

## Spracovanie

### Spôsob aplikácie

Nanášajte vhodným valčekom s krátkym vlasom.

### Náterový systém

Prípravte správne podklad - viď kapitola „Podklady a ich príprava“. Naneste 1 - 2 vrstvy neriedeného laku.

### Inštrukcie pre spracovanie

- Pred použitím dobre premiešajte.
- Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.

### Spotreba

Cca 250 m/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riedenie             | Produkt je pripravený na použitie. Používajte neriedený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doba schnutia        | Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti:<br>Po približne 6 hodinách <b>sa môže naniesť nový náter</b> .<br>Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia.                                                                                                                                                                                         |
| Čistenie náradia     | Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Všeobecné informácie | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode.</li><li>■ Nie je vhodný ako konečný náter. Je nutné pretretie vhodným finálnym náterom.</li><li>■ Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu.</li></ul> |

## Podklady a ich príprava

|         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podklad | Podklad musí byť čistý od znečistenia, separačných prípravkov, suchý, čistý, stabilný a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Podklad                 | Stav podkladu / príprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keramické obklady stien | Podklad nesmie obsahovať separačné látky (napr. silikón, zvyšky vápna a mydla). Odstráňte všetky silikónové spoje a potom ich znovu utesnite. Odstráňte uvoľnený materiál zo škár a nedokonalosti prepracujte vhodnou škárovacou hmotou. Podklad obrúste a dôkladne očistite čpavkom podľa návodu na použitie, potom opláchnite čistou vodou z vodovodu a nechajte dôkladne vyschnúť. |

## Upozornenie k produktu

|                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zloženie podľa VdL                                 | Disperzia syntetickej živice, plnivá, voda, prísady                                           |
| Označenie podľa nariadenia (EG) č. 1272/2008 [CLP] | Označenie je uvedené v bezpečnostnom liste.                                                   |
| VOC-bezpečnostné inštrukcie                        | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140g/l (2010).<br>Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC. |
| Skladovanie                                        | Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiujte vždy tesne uzavreté.                     |

# TECHNICKÝ LIST

## 700 Fliesenhaftgrund



### Likvidácia

Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom, tekuté zvyšky materiálu po konzultácii s miestnou spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu. Kód odpadu AVV: 080410

### Ďalšie bezpečnostné pokyny

Držte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Pri spracovaní nástrekom noste ochranné okuliare a kombi filcet A2/P2. Pri brúsení použite prachový filter P2. Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade rizika rozstrekú noste ochranné okuliare V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.

### Technický servis

**Telefón:** 00800 / 63 33 37 82  
(bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstrasse 11  
76879 Bornheim / Nemecko  
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Švajčiarsko  
Tel. +41 41929 6262