

STŘEŠNÍ TMEL

Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střeších. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. Vhodný pro všechny typy podkladů, přilne i na mokré povrchy.

Technická data:

Báze	bitumen
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky*	během 24 hod.
Smrštění	cca 11 %
Teplotní odolnost**	-20°C až +80°C
Hustota (DIN 53479)	cca 1,1 g/ml
Maximální deformace	10 %

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- snadná aplikace
- velmi dobrá přilnavost na bitumenové materiály
- výborná přilnavost na většinu střešních krytin
- přilne i na mokré povrchy
- vynikající odolnost proti stékání
- vysoká životnost

Příklady použití:

- spoje s pohybem do 10 %
- bitumenové (asfaltové) materiály a všechny obvyklé stavební povrchy, tmelení střešních spár, mezer a puklin
- tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky
- prostředek na opravy netěsností střeš, okapů a spádových rour

Provedení:

Barva: černá

Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: není vyžadována

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 10 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: šířka spáry = hloubka spáry

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Pracovní teplota: +1°C až +30°C

Čištění: White Spirit (lakový benzín) ihned po aplikaci

Úprava povrchu: mýdlovou vodou před vytvořením slupky

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.



Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.