

HRUBOVRSTVOVÁ LAZÚRA AQUA - NA OKNÁ A DVERE

hodvábný lesk / rôzne farebné odtiene



Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- vysoká ochrana proti poveternosti a UV
- bez dolepu
- nekvapká a neodstrekuje
- až 5 ročnú dlhodobú ochranu*
- vodou riediteľný
- použiteľný v exteriéri
- štetcom, valčekom, striekaním

ÚČEL POUŽITIA

Dekoratívna, vlhkosť regulujúca lazúra na drevo na báze vody exteriéri. Pre rozměrově stálé a částečně rozměrově stálé dřevěné prvky v exteriéru. Možno aplikovat aj v interiéru. Perfektně vhodné na vonkajšie a vnútorné strany okien a dverí. Vhodné aj na nábytok, zásteny, záhradné domčeky. Prirodzená kresba dreva zostane viditeľná.

VLASTNOSTI

- zvlášť pohodlné a čisté spracovanie
- bez dolepu, morené plochy sa po vyschnutí nezapujú

ARTIKL

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
5509595	bezfarebný, hodvábný lesk	375ML
5509607	bezfarebný, hodvábný lesk	750ML
5509619	bezfarebný, hodvábný lesk	2.5L
5509602	biela, hodvábný lesk	375ML
5509614	biela, hodvábný lesk	750ML
5509626	biela, hodvábný lesk	2.5L

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

alkydová emulzie

POZNÁMKY K DLHODOBEJ OCHRANE

*V závislosti na architektonických a konštrukčných podmienkach, na stanovisku a polohe, poveternostných podmienkach, prírodných podmienkach ako aj na štruktúre podkladu.

Zároveň platia nasledujúce predpoklady:

Je nutné rešpektovať zásady konštruktívnej ochrany dreva.

Náter je nutné aplikovať podľa nižšie popísaných pokynov v dostatočne rovnomernej hrúbke na správne upravený podklad.

Pri plochách, ktoré sú vystavené silnému pôsobeniu poveternostných vplyvov a vlhkosti, je prípadne nutné počítať s kratšou trvanlivosťou.

Upozornenie: Lazúrovací krém «bezfarebný» úprave neposkytuje sám o sebe dostatočnú ochranu pred UV-žiarením. Bezfarebnú úpravu preto používajte výlučne ako dodatočný náter alebo na zosvetlenie plochy.

Príprava podkladu

NÁVOD NA PRÍPRAVU

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, nosný, nasiakavý, bez prachu a bez uvoľňovacích činidiel. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Odstráňte plesne, mach a iné zelené povlaky vhodným čistiacim prostriedkom. Drevo s obsahom živice či zvyškov masťoty očistite pomocou univerzálneho riedidla. Odlupujúci sa starý náter vopred odstráňte. Zašednuté, zvetrané drevené povrchy obrúste na zdravé, nosné drevo a dôkladne očistite. Neporušené staré nátery zbrúste. Nové drevo vždy pred nanosením prvého náteru dôkladne obrúste. Povrchy dôkladne očistite a zbavte od prachu. Pri brúsení používajte respirátor!

TIPY A TRIKY NA VYSKÚŠANIE PODKLADU

Test na kriedovanie - otierací test: Utrite povrch dlaňou. Značiteľný oter a púšťanie farby na dlani naznačujú kriedovanie.

Zátážová skúška pevnosti podkladu - pomocou lepiacej pásky: Pritlačte prúžok maskovacej pásky na povrch a hneď ju strhnite. Zvyšky na lepiacej páske označujú nenosný povrch.

Skúška nasiakavosti podkladu - test zmáčaním: Navlhčite povrch. To možno vykonať vlhkou špongiou alebo rozprašovacou fľašou. Voda, ktorá odteká alebo odkvapkáva, naznačuje normálny až slabo savý povrch. Silno savé povrchy rýchlo absorbujú vodu a stmavnú.

Je nutné dodržiavať technické pokyny k produktom uvedeným v tomto liste.

Vzhľadom k veľkému počtu možných povrchov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné urobiť testovaciu vzorku.

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Staré nátery	Dôkladne odstráňte zvyšky starých náterov, nečistoty a prach. Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natierateľnosť farby.	-	-	2-3 x HRUBOVRSTVOVÁ LAZÚRA AQUA - NA OKNÁ A DVERE HORNBACH	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Obrúste, očistite a skontrolujte, či je stará farba stabilná a možno ju natrieť.				

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Drevo vonku	Zašednuté a nové drevo musí byť pred náterom dôkladne obrúsené. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Ostré hrany by mali byť zaoblené. Je potrebné dodržiavať pravidlá konštruktivity ochrany dreva.	1–2 x IMPREGNAČNÁ LAZÚRA HORNACH	-	2–3 x HRUBOVRSTVOVÁ LAZÚRA AQUA - NA OKNÁ A DVERE HORNACH	Nátery dreva a materiálov na báze drevnej štiepky vo vonkajších priestoroch. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Drevo bohaté na obsah živice musí byť dôkladne očistené univerzálnym riedidlom.				

Spracovanie

TIPY PRE KRAJŠÍ NÁTER

Uistite sa, že je podklad starostlivo pripravený.
 Oblepte všetko, čo chcete ochrániť pred postriekaním farbou.
 Počas pracovných prestávok odporúčame pracovné pomôcky na nanášanie farby priebežne nečistiť, ale pevne ich zabaliť do fólie, aby sa zabránilo zaschnutiu farby.
 Priebežne kontrolujte natieraný povrch a nedotreté miesta ihneď opravte.

RIEDIDLO

Pripravený na použitie. Aplikujte neriedený.

TÓNOVANIE

Bezfarebnú lazúru si môžete nechať natónovať v požadovanom farebnom odtieni v miešacích centrách HORNACH.

NÁRADIE

Lazúrovací štetec a plochý štetec pre lazúry na vodnej báze, striekacia pištoľ.

APLIKÁCIA POMOCOU AIRLESS

Riedenie: 0 %
Úhol streku: 30°
Tlak pre striekanie: 130 bar
Tryska: 0,011"
Poznámka: Viz pokyny výrobcu.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Surové a tlakovou impregnáciou ošetrené drevo, ako aj plochy obrúsené až na zdravé drevo v exteriéri, predbežne ošetríte prípravkom IMPREGNAČNOU LAZÚRA HORNACH podľa pokynov výrobcu. Pred použitím dobre premiešajte, aby ste dosiahli plnú účinnosť a presnú reprodukciu farieb. Naneste 2 vrstvy v smere kresby dreva. Plochy silno vystavené poveternostným vplyvom natrite trikrát. Konečný farebný odtieň bude docielový až v suchom stave. Neaplikujte v prípade priameho dopadu slnečných lúčov a pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pri aplikácii z viacerých nádob dbajte vždy na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam. Pri použití viacerých nádob na jednej ploche odporúčame tieto medzi sebou navzájom premiešať.

SCHNUTIE

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % pretierateľná po cca 6 hodinách. Úplne vyschne po cca 24 hodinách. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie namočte približne na 2 hodiny do nádoby (nikdy nie do umývadla) s teplou vodou a mydlom, potom ho vyčistite. Potom osušte papierom alebo handričkou a suchý papier/ handričku vyhodte do zmesového odpadu.

SPOTREBA

1 L stačí na 14 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte. Všeobecne platí: Čím tmavší, drsnejší a savejší podklad, tým vyššia je spotreba farby.

Informácie o produkte

OBSIAHNUTÉ LÁTKY PODĽA VDL

čistý akrylát, alkydová emulzie, titánová beloba, silikát, voda, aditíva, konzervačné prostriedky : Benzisothiazolinony, chloroizotiazol, methylisothiazolinon.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE VOC/ SMERNICA 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 130 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 130 g/l (kategória A/e od roku 2010).

SERVISNÉ ČÍSLO PRE ALERGIKOV

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.

Pri brúsení používajte prachový filter P2.

Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

Po natónovaní produkt už neobsahuje konzervačné prostriedky a nespĺňa požiadavky certifikátu Modrý anjel.

SKLADOVANIE

Prepravujte prosím tieto nádoby vo zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

LIKVIDÁCIA

P503 Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu a použité náradie možno po zaschnutí vyhodiť do zmesového odpadu. Tekuté zvyšky materiálu a čistiacu vodu odovzdajte na zbernom mieste pre staré laky/ farby.

Údaje uvedené v tomto technickom listu sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Z dôvodu výskytu rozličných podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas spracovávania produktu, by mali používatelia aj cez naše technické údaje vykonávať vlastné testy. Nezodpovedáme za chyby plynúce z techniky aplikácie ani za ich následky. Publikáciou tohto technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce vydania platnosť.