


Materiálový list a doporučené zásady SKLADOVANIA a MANIPULÁCIE

1/2

1. Dodávateľ: Jozef Harmaňoš HARMEN
HARMEN BOHEMIA s.r.o.

Logo:



- 2.1 Druh materiálu: LDPE klzný
2.2 Materiálová trieda: Komoditné plasty
2.3 Materiálová skupina: Polymery
2.4 Materiál Class (UNSPSC): 73101505 Plastics or resins or fibers manufacturing services
2.5 Odporúčana hrúbka: od 0,02 do 0,07 mm
2.6 ITT : 2-3 g/10 min (2,16 KG/190°C) ISO 1133
2.7 Hustota: 919 kg/m3 (23 °C) ISO 1183-2
2.8 Aditíva: - kzne
- blokovacie
- antist.
- antioxidant.

3. SKLADOVANIE

3.1 Doporučená dĺžka skladovania: 3 mesiace dni

3.2 Teplota prostredia: od 10 do 40 °C

3.3 Vlhkosť prostredia: od 45 - 65 % bežné skladové podmienky

3.4 UV a slnečné žiarenie: NIE - nemôže sa vystaviť žiareniu

3.5 Odsávanie / vetranie: nemusí byť zavedené

3.6 ESD ochrana: NIE - ni je nutná ochrana

3.7 Špeciálna manipulácia: NIE Upresniť ak ano:

3.8 Iná ochrana: NIE Upresniť ak ano:

4. Prostredie v ktorom sa aplikuje materiál - po jeho prvotnom otvorení

4.1 Po otvorení balenia spotrebovať do: 30 dni hodin

4.2 Teplota prostredia: od 10 do 40 °C

4.3 Vlhkosť prostredia: od 45 - 65 % nutná aklimatizácia PE fólie pred spracovaním

4.4 UV a slnečné žiarenie: NIE - nemôže sa vystaviť žiareniu

4.5 Odsávanie / vetranie: nemusí byť zavedené

4.6 ESD ochrana: NIE Upresniť ak ano:

4.7 Iná ochrana: NIE Upresniť ak ano:

Pri (ne)spotrebovaní balenia, box riadne
4.8 uzatvoriť/ zalepiť: ANO

5. Tolerancie a odchýlky

Menovitá hrúbka	Dovolená odchýlka od menovitej hrúbky +- Dovolená odchýlka menovitej hrúbky od aritmetického priemeru +- +-	
0,03	0,008	0,002
0,04	0,009	0,003
0,05	0,01	0,003
0,06	0,012	0,004
0,07	0,014	0,004
0,08	0,016	0,005
0,09	0,018	0,005
0,1	0,02	0,006
0,11	0,02	0,007
0,12	0,024	0,007
0,13	0,026	0,008
0,14	0,028	0,009
0,15	0,03	0,009
0,16	0,033	0,01
0,17	0,035	0,01
0,18	0,04	0,012
0,19	0,045	0,012
0,2	0,045	0,012