



STICK WITH US

TECHNICKÝ LIST Landscaping Foam HH



Zettex Europe BV

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

Holandsko

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Popis produktu

Zettex Landscaping Foam HH je čierna, odolná, rýchlo vytvrdzujúca jednozložková polyuretánová montážna pena. Je určená na upevňovanie kameňov a skalných dekorácií v okolí záhradných jazierok, na inštaláciu záhradných dekorácií s požiadavkou na prirodzený tmavý vzhľad a na spájanie drevených prvkov. Vďaka svojej čiernej farbe prirodzene spľýva s okolitým prostredím, je ideálna na použitie v záhradnej architektúre a po vytvrdnutí je bezpečná pre rastliny, ryby aj ďalších obyvateľov jazierok a akvárií.

Materiál

Jednozložková polyuretánová pena.

Výhody

- Rýchloschnúca.
- Vysoká výdatnosť.
- Bez CFC, HCFC a HFC (šetrné k ozónovej vrstve a neprispieva ku skleníkovému efektu).
- Vysoká hustota produktu.
- Vysoká izolačná hodnota.
- Vhodná pre pórovité aj neporézne podklady.

Aplikácie

Vhodná ako lepidlo na kameň a betón. Na konečnú úpravu kamenných a drevených prvkov. Vhodné na upevňovanie umelých rastlín v (keramických) kvetináčoch, vyplnenie vonkajších medzier/dutín v základoch a dier v stromoch.

Návod na použitie

Pred použitím naskrutkujte priloženú aplikačnú trubičku na ventil peny. Pred použitím pretrepte sprejovú nádobku aspoň 20-krát. Otočte slamku hore dnom a stlačte spúšť. Množstvo peny je možné nastaviť pomocou spúšte aplikátora. Pri širších škárach a škárach hlbších ako 5 cm nanášajte penu vo viacerých vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami vyčkajte 15 – 30 minút. Mierne navlhčený podklad zabezpečí dobrú expanziu a tým aj najlepší výsledok. Všetky povrchy musia byť bez mastnoty a prachu. Povrch je možné na tento účel vyčistiť prípravkom Zettex Professional Cleaner. Odolné zvyšky je potrebné odstrániť mechanicky.

Balenie

- Sprej 500 ml

Farba

Čierna/antracitová.

Bezpečnostné odporúčania

Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné informácie .

Trvanlivosť

12 mesiacov v neotvorenom obale. Skladujte pri teplote 5 °C až 25 °C.

Technické parametre	Špecifikácie
Báza	Polyuretán
Hnací plyn	Bez CFC, HCFC a HFC
Teplota spracovania	+5 °C až +35 °C optimálne: +15 °C až +20 °C)
Hustota vytvrdnutej peny	20 – 30 kg/m ³
Čas vytvorenia povrchovej vrstvy	8 - 12 minút.
Čas orezania	50 - 100 min.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	30 – 35 mW / mK
Teplotná odolnosť	- 40 ° C/+90 ° C
Teplotná odolnosť krátkodobá	- 40 ° C/+130 ° C
Teplota okolitého prostredia pri aplikácii	+10 °C až +30 °C
Trieda požiaru	podľa DIN4102 – časť 1 B3
Miera vyplnenia škáry	50 % – 60 %
Výdatnosť	Približne 32 litrov
Zvuková izolácia (akustika)	60 dB