



Baumit Sanova prednástreky

Technický list



- **Cementový prednástreky**
- **Odolný voči pôsobeniu solí a síranov**
- **Vhodný pre interiéry a exteriéry**

Výrobok

Priemyselne vyrábaná suchá maltová zmes s cementom odolným voči pôsobeniu solí a síranov. Príprava podkladu pod všetky Baumit Sanova systémy na ručné a strojové spracovanie v interiéri a exteriéri.

Zloženie

Síranovzdorný cement, piesky, prísady

Vlastnosti

Vysokoparopriepustná cementová malta odolná voči pôsobeniu solí. Obmedzuje transport solí v murive. Vyhovuje požiadavkám smernice WTA na sanačné omietkové systémy.

Použitie

Baumit Sanova prednástreky sa používajú na prípravu suchých, vlhkých ako aj soľami zaťažených podkladov v interiéri aj v exteriéri. Zabezpečuje dobrú prídržnosť a rovnomernú nasiakavosť pre ďalšie vrstvy sanačných omietok.

Technické údaje

Reakcia na oheň:	Trieda A1
Trieda podľa STN EN 998-1:	GP CS IV
Max. veľkosť zrna:	4 mm
Objemová hmotnosť v suchom stave:	cca 1700 kg/m ³
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	> 15,0 MPa (trieda CS IV)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:	cca 0,8 W/(m.K)
Faktor difúzneho odporu μ:	< 25
Spotreba materiálu:	cca 10 kg/m ² pri 100% krytí cca 5 kg/m ² pri 50% krytí
Spotreba vody:	10-11 l / 40 kg vreca
Výdatnosť:	cca 4 m ² / vrece pri 100% krytí

Balenie

40 kg vreca; 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg

Skladovanie

V suchom stave na drevenom rošte 6 mesiacov

Zabezpečenie kvality

Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Bezpečnostné a hygienické predpisy

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad	Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, nezamrznutý, nosný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí a mikroorganizmov. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.
Príprava podkladu	V prípade zasolenia podkladu je potrebné realizovať špeciálne opatrenia (očistiť kefou výkvet solí, ošetrovať muriva a pod.). Ak prestupuje podkladom vlhkosť, je potrebné realizovať ďalšie opatrenia (napr. vodorovnú či zvislú izoláciu). Poškodenú omietku odstrániť v ploche cca 1,0 m od oblasti poškodenia. Malty z ložných škár odstrániť do hĺbky cca 2 cm a následne vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova S resp. Baumit Sanova trasová omietka WTA). Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova S). Pred začatím omietacích prác odporúčame osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochách. Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom.
Miešanie	Obsah vreca zmiešať v samospádovej alebo v kontinuálnej miešačke s cca 10-11 l čistej vody/ 40 kg vreca, doba miešania 4 min. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Neprimiešavať iné materiály.
Nanášanie	Baumit Sanova prednástreky nahadzovať ručne na podklad murárskou lyžicou. Baumit Sanova prednástreky je možné spracovať aj v bežných omietacích strojoch. Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka pri 100% krytí cca 7 dní¹⁾, pri 50% krytí cca 3 dní¹⁾. Nedostatočné dilatačné škáry, styky rôznych materiálov v podklade, deformácie podkladovej konštrukcie alebo vysoký obsah vlhkosti v murive môžu viesť po nanosení omietky k tvorbe trhlín.
Informácie a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C. Čerstvo omietnuté plochy udržiavať min. 2 dni vo vlhkom stave. Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné krátke priečne vetranie miestností. Nepridávať žiadne iné materiály! Dodržiavať platné normy (STN EN 998-1, STN EN 13914-1), smernice, technologický predpis Baumit Omietky ako aj remeselné a spracovateľské zásady. Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí predovšetkým od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou systémov Baumit Sanova preto odporúčame realizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t.j. predovšetkým zabezpečiť presnú diagnózu stavu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie objektu a pod.
Vysvetlivky	¹⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.
Upozornenie	Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.