



Baumit Sanova jemná omietka

Technický list



- Jemná sanačná omietka
- Vodoodpudivá
- Vhodná pre interiér a exteriér

Výrobok	Priemyselne vyrábaná vodoodpudivá, prírodne biela suchá omietková zmes pre ručné spracovanie																									
Zloženie	Vápenný hydrát, biely cement, piesky, prísady																									
Vlastnosti	Vodoodpudivá a vysokoparopriepustná jemná sanačná omietka s jednotným zahladeným vzhľadom.																									
Použitie	Určená predovšetkým ako štuková omietka na sanačné omietkové systémy Baumit Sanova. Vhodná do interiéru a exteriéru, na sanáciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.																									
Technické údaje	<table><tr><td>Trieda podľa STN EN 998-1:</td><td>R-CS II</td></tr><tr><td>Max. veľkosť zrna:</td><td>0,6 mm</td></tr><tr><td>Objemová hmotnosť v suchom stave:</td><td>cca 1450 kg/ m³</td></tr><tr><td>Spotreba vody:</td><td>cca 9 l/ vrece</td></tr><tr><td>Spotreba materiálu:</td><td>cca 5 kg/ m²/ 4 mm</td></tr><tr><td>Výdatnosť materiálu:</td><td>cca 8 m²/ vrece pri hrúbke omietky 4 mm</td></tr><tr><td>Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:</td><td>>2 N/ mm²</td></tr><tr><td>Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:</td><td>cca 0,8 W/(m.K)</td></tr><tr><td>Faktor difúzneho odporu μ:</td><td>cca 12</td></tr><tr><td>Minimálna hrúbka omietky</td><td></td></tr><tr><td>- v interiéri:</td><td>3 mm</td></tr><tr><td>- v exteriéri:</td><td>4 mm</td></tr></table>		Trieda podľa STN EN 998-1:	R-CS II	Max. veľkosť zrna:	0,6 mm	Objemová hmotnosť v suchom stave:	cca 1450 kg/ m ³	Spotreba vody:	cca 9 l/ vrece	Spotreba materiálu:	cca 5 kg/ m ² / 4 mm	Výdatnosť materiálu:	cca 8 m ² / vrece pri hrúbke omietky 4 mm	Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	>2 N/ mm ²	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:	cca 0,8 W/(m.K)	Faktor difúzneho odporu μ:	cca 12	Minimálna hrúbka omietky		- v interiéri:	3 mm	- v exteriéri:	4 mm
Trieda podľa STN EN 998-1:	R-CS II																									
Max. veľkosť zrna:	0,6 mm																									
Objemová hmotnosť v suchom stave:	cca 1450 kg/ m ³																									
Spotreba vody:	cca 9 l/ vrece																									
Spotreba materiálu:	cca 5 kg/ m ² / 4 mm																									
Výdatnosť materiálu:	cca 8 m ² / vrece pri hrúbke omietky 4 mm																									
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:	>2 N/ mm ²																									
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:	cca 0,8 W/(m.K)																									
Faktor difúzneho odporu μ:	cca 12																									
Minimálna hrúbka omietky																										
- v interiéri:	3 mm																									
- v exteriéri:	4 mm																									
Balenie	40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg																									
Skladovanie	V suchu na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.																									
Zabezpečenie kvality	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.																									
Bezpečnostné a hygienické predpisy	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.																									

Podklad	Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.
Miešanie	Obsah vreca zmiešať v samospádovej miešačke alebo v nádobe na maltu pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami s cca 9 l čistej vody/ 40 kg vreca. Vždy zamiešať celý obsah vreca.
Nanášanie	V závislosti od druhu a nasiakavosti podkladu a podľa atmosférických podmienok podklad pred nanášaním Baumit Sanova jemná omietka dostatočne navlhčiť. Baumit Sanovu jemnú omietku nanášať nerezovým hladidlom v hrúbke 3-4 mm na nahrubo stiahnutý povrch sanačných omietkových systémov²⁾ Sanova (napr. Baumit Sanova trasová omietka WTA). Po zavádznutí jemne vyhladiť vhodným hladidlom (napr. polystyrénové resp. filcové hladidlo). Baumit Sanova jemná omietka nie je vhodná na použitie v soklovej oblasti, pod obklady a na plochy vystavené odstrekujucej vode.
Konečné povrchové úpravy	Pred nanášaním povrchovej úpravy musí byť dodržaná technologická prestávka min. 7 dní¹⁾. <u>Interiér</u> Na zahľadený povrch omietky: - Baumit Klima farba, - vnútorné silikátové farby. <u>Exteriér</u> Na zahľadený povrch omietky: <i>Fasádnu omietku:</i> - Baumit NanoporTop a penetračný náter Baumit UniPrimer, - Baumit SilikatTop a penetračný náter Baumit UniPrimer, - Baumit SilikonTop a penetračný náter Baumit UniPrimer. <i>Fasádnu farbu:</i> - Baumit NanoporColor, - Baumit SilikatColor, - Baumit SilikonColor.
Informácie a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Počas spracovania a zrenia materiálu chrániť fasádu pred nepriaznivými vplyvmi počasia (priame slnečné žiarenie, silný vietor, dážď). Čerstvo omietnuté plochy chrániť pred príliš rýchlym vysušením (cca 2 dni udržiavať vo vlhkom stave). Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí predovšetkým od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou systémov Baumit Sanova sa preto odporúča realizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t.j. predovšetkým zabezpečiť presnú diagnózu stavu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie objektu a pod. Neprimiešavať žiadne iné materiály!
Vysvetlivky	¹⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť. ²⁾ Dodržať technologické prestávky uvedené v jednotlivých technických listoch.
Upozornenie	Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.