



# Baumit FascinaTop

## Technický list



- Minerálna omietka
- Rustikálny vzhľad
- Vhodná do interiéru a exteriéru

### Výrobok

Priemyselne vyrábaná minerálna ušľachtilá omietka na ručné spracovanie.

### Zloženie

Vápno, biely cement, mramorové piesky, prísady.

### Vlastnosti

Minerálna, prírodne biela omietka s obsahom mramorových zŕn, odolná voči poveternostným vplyvom, vysoko paropriepustná, nehorľavá, vysoko odolná voči znečisteniu.

### Použitie

Omietka je vhodná do interiéru ako povrchová úprava vyhladených omietkových systémov na dosiahnutie štruktúrovaného vzhľadu. Omietka so zrnitosťou 2 mm je vhodná aj ako konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú minerálne omietky, stierky a výstužné vrstvy zateplených fasád.

### Technické údaje

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reakcia na oheň                                   | A1                          |
| Max. veľkosť zrna:                                | 1 mm/ 2 mm                  |
| Objemová hmotnosť v suchom stave:                 | cca 1650 kg/ m <sup>3</sup> |
| Trieda podľa STN EN 998-1:                        | CR - CS II                  |
| Kapilárna nasiakavosť podľa EN 1015-18            | W1                          |
| Prídržnosť:                                       | ≥ 0,08 MPa                  |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$ : | cca 0,61 W/(m.K)            |
| Faktor difúzneho odporu $\mu$ :                   | ≤ 25                        |
| Farba                                             | Prírodne biela              |

### Spotreba/ Výdatnosť

| Zrnitosť a spotreba                | 1 mm (1K) | 2 mm (2K) |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Spotreba vody (l/ vrece)           | 5,5 - 6,5 | 5,5 – 6,5 |
| Spotreba (kg/ m <sup>2</sup> )     | cca 2,8   | cca 3,1   |
| Výdatnosť (m <sup>2</sup> / vrece) | cca 8,9   | cca 8,1   |

### Balenie

25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1400 kg

### Skladovanie

V suchu na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.

### Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

### Karta bezpečnostných údajov

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke [www.baumit.sk](http://www.baumit.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podklad</b>                       | <p>Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť rovnomerne nasiakavý.</p> <p><b>Pred nanášaním omietky Baumit FascinaTop min. 24 hod.<sup>1)</sup> vopred naniesť na podklad penetračný náter Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit UniPrimer.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spracovanie</b>                   | <p>Bezprostredne pred nanášaním obsah vreca premiešať s vodou pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami na vhodnú konzistenciu. Pri väčších plochách dbať nato, aby sa na každé vrece pridalo rovnaké množstvo vody.</p> <p>Pridávať len čistú vodu. Pri spracovaní dbať na to, aby strojné zariadenia, nádoby a nástroje boli čisté.</p> <p>Materiál sa naťahuje na podklad nerezovým hladidlom v hrúbke zrna, a to rovnomerne bez prerušenia. Následne sa upraví štruktúra povrchu požadovaným spôsobom a to krúživými pohybmi pomocou umelohmotného hladidla.</p> <p>Na fasáde omietku Baumit FascinaTop odporúčame finálne ošetriť egalizačným náterom napr. pomocou fasádnej farby Baumit NanoporColor, resp. Baumit StarColor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informácie a všeobecné pokyny</b> | <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu.</p> <p>Pri spracovaní materiálu sa odporúča chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie). Neprimiešavať žiadne iné materiály.</p> <p>Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.</p> <p>V oblastiach so zvýšeným rizikom výskytu rias a húb na fasáde (napr. tienisté a vlhké miesta s hustou zeleňou, nadpriemerné atmosférické zrážky, blízkosť vodných plôch a pod.) odporúčame na fasádu aplikovať fasádnu farbu so zvýšenou protiplesňovou úpravou (na objednávke uviesť označenie ANTIPILZ<sup>2)</sup>), ktorá pôsobí ako prevencia proti týmto mikroorganizmom a v prípade napadnutia fasády zmierňuje ich škodlivé pôsobenie. Trvalú neprítomnosť rias a húb na fasáde nie je možné garantovať.</p> |
| <b>Vysvetlivky</b>                   | <p><sup>1)</sup> Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.</p> <p><sup>2)</sup> Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (hub, rias, plesni) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády. Táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy za príplatok. V prípade vysokej miery znečistenia okolitého prostredia mikroorganizmami je potrebné fasádny náter s obsahom prísady ANTIPILZ pravidelne počas životnosti fasády obnovovať.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Upozornenie</b>                   | <p>Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.</p>                                                                                                                                                                                     |