



Bostik

smart adhesives

W 271

Bitúmenový izolačný náter

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Čierny vodoodpudivý krycí náter
- Ochranný náter na betónový povrch a murivo v priestore kontaktu s pôdou
- Bez obsahu rozpúšťadiel

POPIS VÝROBKU

Bostik W 271 je čierny krycí náter odpudzujúci vodu na latex-bitúmenovej báze. Jedná sa o ochranný náter pre betónové plochy a murivo v oblastiach, ktoré prichádzajú do styku s pôdou, ako izolácia proti zemnej vlhkosti.

Bostik W 271 zaschne do bezšvového, vodu odpudzujúceho fóliového povlaku. Náter nezkrehne a je odolný voči bežne sa vyskytujúcim betónu agresívnym látkam.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodný pre vonkajšie použitie na betónové plochy a murivo s plne premaltovanými škárami v oblasti, ktorá prichádza do styku s pôdou, ako izolácia proti zemnej vlhkosti.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, maximálne rovný a bez trhlín, dierovitostí atď. a bez zvyškov oleja, mastnoty, prachu alebo ďalších oddeľujúcich vrstiev.

Povrch môže byť mierne vlhký, bez viditeľného filmu. Ošetrované plochy by nemali byť trvalo vystavené mokru, pretože nemôže dôjsť k preschnutiu.



SPRACOVANIE

Bostik W 271 pred použitím dobre premiešajte. Na savých podkladoch je potrebné vykonať podkladový náter s použitím prípravku **Bostik P 111**. Po zaschnutí sa prípravok **Bostik W 271** nanáša valčekom, kefou alebo vhodným rozstrekovačom v 2 až 3 vrstvách, pričom každá vrstva musí byť pred ďalšou aplikáciou úplne zaschnutá.

V oblastiach s rizikom vzniku trhlín je treba do 2. vrstvy zapracovať armovacia tkaninu, napr. **Bostik W 251**. Pri spracovaní sa vyvarujte priamemu slnečnému žiareniu. Dážď alebo vysušenie počas spracovania môže viesť k škodám (napr. odlupovanie). Pred vyplnením je nutné vrstvu chrániť pomocou vhodných ochranných, drenážnych alebo izolačných dosiek (vyhnite sa bodovému alebo líniovému zaťaženia).

SKLADOVANIE

Bostik W 271 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku Bostik W 271 najmenej 12 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

1 liter, číslo tovaru 30836968

5 litrov, číslo tovaru 30836975

10 litrov, číslo tovaru 30836916

GISCODE

BBP 10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Krycí náter bez obsahu rozpúšťadiel na latex-bitúmenovej báze
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavebná časť, i počas schnutia), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 200–250 ml/m ² na každú vrstvu
Čistenie náradia	Prípadne vzniknuté nečistoty možno odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Pracovné nástroje opláchnite veľkým množstvom vody.



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 12.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

