



- **Vyrovnanie nasiakavosti podkladu**
- **Bez obsahu rozpúšťadiel**
- **Použitie v interiéri a exteriéri**

Výrobok	Penetračný náter na báze disperzie, bez obsahu rozpúšťadiel.	
Zloženie	Voda, disperzné spojivo, prísady.	
Vlastnosti	Penetračný náter pripravený na okamžité použitie s vysokou schopnosťou vsiaknuť do podkladu. Vhodný na bežné stavebné podklady, cementové a anhydritové potery, betónové dosky.	
Použitie	Základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj v exteriéri.	
Technické údaje	Farba:	modrá
	Hustota:	cca 1,00 g/ cm ³
	Hodnota pH:	cca 7,4
	Spotreba materiálu (v závislosti od nasiakavosti podkladu):	cca 0,15 kg/ m ²
	Výdatnosť:	cca 167 m ² / 25kg balenie
		cca 32 m ² / 5kg balenie
	Doba zrenia na nasiakavom podklade (na cementovej báze):	cca 15 min. ¹⁾
	Doba zrenia podkladu citlivého na vlhkosť (na báze sadry, anhydrit):	cca 12 hod. ¹⁾
Balenie	25 kg vedro; 1 paleta = 24 vedier = 600 kg 5 kg vedro; 1 paleta = 84 vedier = 420 kg	
Skladovanie	V suchu, chlade, bez mrazu, v uzavretých obaloch 12 mesiacov.	
Zabezpečenie kvality	Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.	
Bezpečnostné a hygienické predpisy	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.	

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť nosný, dostatočne pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov, zvyškov odformovacích prípravkov. Musí byť dostatočne suchý, povrch nesmie byť vodoopudivý. Čerstvé potery musia byť dostatočne vyzreté. Anhydritové potery s olupujúcim sa povlakom alebo s krehkými okrajmi musia byť obrúsené alebo očistené kefou a povysávané.

Vhodný podklad:

- betón,
- cementové potery (napr. Baumit Poter),
- anhydritové potery (napr. Baumit Alpha 2000),
- samonivelizačné stierky (napr. Baumit Nivello 10, Baumit Nivello 30, Nivello Quattro a pod.),
- vyzreté omietky na cementovej a sadrovej báze, pórobetón.

Nevhodný podklad:

- plasty,
- drevo, kov,
- nenasiakavé podklady, vodoopudivé podklady.

Nanášanie

Pred nanášaním penetračný náter rozmiešať. V prípade aplikácii na silno nasiakavé cementové podklady je možné penetračný náter rozriediť s max. 10 % vody. Nepridávať žiadne iné materiály. Baumit Grund nanášať celoplošne na suchý podklad pomocou maliarskej štetky alebo valčeka. Doba schnutia na nasiakavých podkladoch cca 15 min.¹⁾, na podkladoch citlivých na vlhkosť napr. na báze sadry, anhydritové podklady cca 12 hodín¹⁾.

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota podkladu a vzduchu výrazne ovplyvňujú dobu, kedy je možné nanášať ďalšiu vrstvu.

Pri realizácii penetračného náteru ako aj pri kladení poterovej vrstvy alebo stierky je potrebné miestnosť chrániť

pred prievanom, dažďom, priamym slnkom a rýchlym vysychaním podkladu.

Neprimiešavať žiadne iné materiály.

Vysvetlivky

¹⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Upozornenie

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníčkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezabavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.