




Baumit Výstuž omietok

Technický list



- **Odolná voči alkáliám**
- **Veľkosť ôk 8 mm**
- **Pre všetky omietky**

Výrobok

Sklotextilná mriežka odolná voči alkáliám.

Zloženie

Skléné vlákna s povrchovou úpravou odolnou voči zásadám.

Vlastnosti

Modrá armovacia sieťka, odolná voči alkáliám.

Použitie

Určená na vystužovanie omietok.

Technické údaje

Rozmer ôk:	8x8 mm
Plošná hmotnosť:	>150 g/m ²
Zaťaženie na medzi pevnosti:	>1600 N/5 cm
Spotreba:	1,1 bm/m ² plochy

Balenie

50 bm, šírka 1 m; 1 paleta = 30 balov = 1500 m².

Skladovanie

V suchu vo zvislej polohe.

Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Spracovanie

Všetky styky rôznych materiálov odporúčame vystužiť alebo dilatovať v omietke vhodným spôsobom.

Vystužovanie omietky

Vystužovanie v omietke odporúčame pri navzájom previazaných zmiešaných murivách, pri styku murivo-preklad, murivo-veniec a pod.

V prípade aplikácie omietky s vložením Baumit Výstuže omietok postupovať nasledovným spôsobom:

- naniesť cca 2/3 celkovej hrúbky omietky,
- vložiť Baumit Výstuž omietok,
- naniesť zvyšnú vrstvu omietky.

Výstuž omietok by mala byť vo vrchnej tretine celkovej hrúbky omietky. Baumit Výstuž omietok sa kladie s prekrytím min. 10 cm. Pri dvojvrstvovom spracovaní omietok výstuž vkladáme zväčša do prvej vrstvy omietky.

Kritické miesta v podklade je potrebné prekryť s presahom min. 25 cm na oboch stranách. Na prenesenie šikmých šmykových napätí vždy odporúčame vkladať diagonálnu výstuž (pásky s rozmermi 50x30 cm pod 45° uhlom) do omietky pri okenných, dverových a ostatných otvoroch. Minimálna odporúčaná hrúbka vystuženej omietky je 15 mm.

Informácie a všeobecné pokyny

Styky nosného systému a výplňového muriva (napr. železobetónový skelet–výplňové murivo), styky stropnej konštrukcie–nenosnej steny a pod. odporúčame v omietke dilatovať vhodným spôsobom.

Pri omietaní stropov sadrovými omietkami odporúčame omietku vystužiť.

Dodržiavať platné normy, smernice všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty a technologický predpis Baumit Omietky!

Upozornenie

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.