

Technický prospekt



HORNBACH Fasádna farba

- ✓ univerzálna fasádna farba
- ✓ vysoká kryvosť
- ✓ priedušná

Vlastnosti

Matná disperzná farba s vysokou odolnosťou proti klimatickým vplyvom na vonkajšie fasády.

- má vynikajúcu kryciu schopnosť (v závislosti od odtieňa)
- je odolná proti opotrebovaniu, paropriepustná, bez zápachu a emisií
- nekvapká ani nestrieľa
- jednoducho sa spracováva

Overené podľa EN 13300:

Krycia schopnosť	trieda 2	Pri výdatnosti pribl. 6 m ² /l
Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 2	Veľmi dobre umývateľná (odolná proti oderu)

Účel použitia

V exteriéri.

Pre všetky obvyklé vonkajšie omietky, betón, cement, vápenný pieskovec, tehlové murivo atď.

Farebný odtieň

Biela.

Tónovanie je možné v centre miešania farieb Hornbach.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Syntetická disperzia, titánová bieloba, kremeň, plavená krieda, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zinkium-pyritión.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 liter (cca 1,7 kg) stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 5 – 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, fasádny valček s dlhým vlasom, rozprašovač.

Nástrekový postup Airless:	Nástreková dýza Ø:	Tlak:
	0,021 – 0,027 (0,53 - 0,63 mm)	cca 150 bar

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

Pred použitím dobre premiešajte. Základný náter nariedte z 10 % vodou.

Krycí náter nanášajte neriedený.

Na steny silne vystavené klimatickým vplyvom odporúčame 3 nátery. Súvislé plochy spracováajte naraz bez prestávky.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 40 g/l (kategória A/c od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchováajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.