

Technický prospekt



HORNBACH Akrylátová hĺbková penetrácia

- ✓ pre pieskovité, porézne a savé podklady
- ✓ bezfarebný, s hlbokým účinkom
- ✓ interiér a exterior

Vlastnosti

Na spevnenie nasiakavých podkladov v interiéri i exteriéri. Intenzívny hĺbkový účinok, dobré spevnenie, reguluje nerovnomernú nasiakavosť. Ideálna na pieskovité, pórovité, staré, zľahka sa drobiace podklady.

- priedušná, neutrálna z hľadiska zápachu
- ľahko spracovateľná.
- je najprv oranžový a potom priehľadný – vďaka tomu máte prehľad o natrených plochách.

Účel použitia

Na omietky, sadru, nasiakavé sadrokartóny, betón, tehlové murivo, staré nátery disperznými farbami a pod.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

-

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, voda, aditíva.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Dobrá

Riediaci prostriedok

Pripravená na použitie. Neriediť.

Výdatnosť

1 L stačí pribl. na 6 m² pri nátere v jednej vrstve, v závislosti od podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 3 - 4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Kefou, valčekom, rozprašovačom.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne únosný. Drobiace sa povrchy bezo zvyšku zmyte. Nové omietky nechajte schnúť najmenej 4 týždne. Pred použitím dôkladne pretrepať. šať neriedenú, v dostatočnom množstve a rovnomerne. Silno nasiakavé podklady natrieť 2-krát.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabývajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/h od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421248708111. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.