

Technický prospekt



HORNBACH Top Mal bez obsahu konzervačných

- ✓ vysoko čistiteľný
- ✓ možno vyspraviť
- ✓ vysoký stupeň belosti
- ✓ maximálna roztierateľnosť

Vlastnosti

Top Mal HORNBACH bez konzervačných látok je hlboko matná, vodouriediteľná disperzná farba najvyššej kvality na nátery stien a stropov v interiéri, ktorá kryje v prvom nátere. Použitá technológia umožnila úplné vynechanie konzervačných látok, farba tiež neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá a je takmer bez emisií (VOC). Snehovo biela s perfektnou krycou schopnosťou – kryje hneď v prvej vrstve náteru! Maximálna výdatnosť – nižšia spotreba! Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 1 - vysoká čistiteľnosť, odolná voči oteru, nulový popisovací efekt! Novovynutá kombinácia surovín, v záujme časovej úspory a hospodárnosti náterov. Priateľská, bez zápachu, s nízkou hladinou emisií. Pri aplikácii nekvapká a nestrieka, perfektne sa spracováva.

Overené podľa EN 13300:

Krycia Schopnosť	Trieda 1	Pri výdatnosti pribl. 7,5 m²/l
Odolnosť proti oteru za mokra	Trieda 1	Plne umývateľná

Účel použitia

V interiéri.

Vhodná na všetky obvyklé interiérové omietky, sadry, sadrokartón, štruktúrované tapety, reliéfne tapety, sklovláknité tapety alebo tiež k pretieraniu nepoškodených, matných starých náterov na disperznej báze.

Stupeň lesku

Hlboko matná

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, draselné vodné sklo, titánová beloba, mramorová múčka, kaolín, mastenec, pomocné látky.

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Všeobecne platí: Čím tmavší, drsnejší a savejší podklad, tým vyššia je spotreba farby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



POROVNANIE VÝDATNOSTI PODĽA PODKLADU Orientačné hodnoty pre 1kg pri jednorázovom nátere)

Hladké omietky	neopracovaná plocha	5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrované základným náterom	6 m ²
Sadrokartón	neopracovaná plocha	5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrované základným náterom	6 m ²
Pestrukta	neopracovaná plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrované základným náterom	5 m ²
Sklená tkanina	neopracovaná plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrované základným náterom	5 m ²
Hrubá omietka	neopracovaná plocha	3,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrované základným náterom	4 m ²

Schnutie

Pri + 20 °C a relatívnej vlhkosti 65% pretierateľná po cca 4 - 6 hodinách. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť.

Náradie

Štetec, valček, striekacia pištoľ.

Čistenie náradia

Ľhneď po použití ich umyte vodou a mydlom.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte. Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Pri brúsení používajte respirátor! Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zrieť. Kritické a silne savé podklady je nutné vopred ošetriť vhodnou penetráciou. Top Mal nanášajte neriedený hojne a rovnomerne. Na silne kontrastných, silne alebo nerovnomerne nasiakavých podkladoch je možné vykonať prednáter farbou zriedenou do max 10% vodou.

Dôležité upozornenia

Okenné tabule, klinker, kachličky, mramor a kvety dôsledne chráňte pred kvapôčkami farby! Striekance okamžite umyte! Výrobok po namiešaní odtieňa v tónovacom centre HORNBACH naďalej nie je bez konzervačných látok a nespĺňa tak náležitosti označenia Blauer Engel (SRN).

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)!

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ ciní max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010). Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Pri striekaní používajte kombinovaný fi lter A2 / P2. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Pčas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. P305+P351+P338 Po zasiahnutí ocí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokracujte vo vyplachovaní. P303+P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.