

Technický prospekt



HORNBACH Silikátová penetrácia

- ✓ penetrácia a riedenie pre silikátovú farbu
- ✓ spevňujúci
- ✓ vysoko priedušná

Vlastnosti

Na spevnenie nasiakavých podkladov v interiéri aj exteriéri pred náterom silikátovou farbou. Vysoká penetračná schopnosť, veľmi dobré spevnenie. Upravuje nerovnomernú nasiakavosť. Má vysokú difúznú schopnosť a priedušnosť.

Účel použitia

Perfektne sa hodí na riedenie silikátových farieb a omietok. Je vhodná na vápenec, vápenný cement, omietku, betón, staré silikátové a minerálne farby atď. (nehodí sa na latexové farby).

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

-

Obsiahnuté látky

Silikát s organickými stabilizátormi, akrylová disperzia, pomocné látky, voda.

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 L stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 8 – 10 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, rozprašovač.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúce sa staré nátery dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť, popr. fluátovať.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Pred použitím dobre premiešajte. Pre málo nasiakavé povrchy nariedte vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 3.

Normálne nasiakavé podklady penetrujte raz neriedenou farbou.

Silne nasiakavé povrchy penetrujte 2 x spôsobom mokrý na mokrý.

Upozornenie: Penetračný náter nesmie tvoriť lesklú vrstvu, inak nebudú ďalšie krycie nátery držať. Pre správne nariadenie vykonajte vždy skúšobný náter.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +5 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)!

Upozornenie: Okenné tabule, kľučky, dlaždice, mramor a rastliny chráňte pred postriekaním!

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 5 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/h od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421248708111. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Zneškodnite obsah/nádoby v zberni nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.