

Technický prospekt



HORNBACH Farba na steny v kúpeľni a kuchyni

- ✓ biela, matná
- ✓ vysoká krycia schopnosť
- ✓ vhodná do vlhkého prostredia

Vlastnosti

Matná, vodou riediteľná špeciálna disperzná farba s vnútorným ochranným filmom, určená na použitie na steny a stropy, vystavené vodným parám, vo vlhkých priestoroch a na plochy, ohrozené vznikom plesní.

- biocídna úprava farby zaručuje ochranu náteru pred bakteriálnymi vplyvmi a napadnutím hubovými plesňami
- bez zápachu
- pri aplikácii nekvapká a nestrieeka

Overené podľa EN 13300:

Krycia schopnosť	trieda 2	Pri výdatnosti 6 m ² /l
ODOLNOSŤ VOČI ODERU ZA MOKRA	trieda 3	"čistočne umývateľná"

Účel použitia

V interiéri.

Vhodná na interiérové omietky, betón, sadry, sadrokartón, reliéfne alebo štrukturované tapety alebo tiež k pretieraniu nepoškodených, matných starých náterov na disperznej báze.

Farebný odtieň

Biela.

Tónovateľná tónovacími farbami Hornbach až do 10 %.

Možnosť tónovania taktiež v centre miešania farieb Hornbach.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Syntetická disperzia, titánová beloba, plniace zložky, voda, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zinkium-pyritión.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interierov.

Riediaci prostriedok

Voda

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Výdatnosť

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Všeobecne platí: Čím tmavší, drsnejší a savejší podklad, tým vyššia je spotreba farby.

Hrubé omietky výdatnosť v porovnaní (Orientačné hodnoty pre 1 l pri jednorázovom nátere):

Hladké omietky	neopracovaná plocha	5,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	6,5 m ²
Sadrokartón	neopracovaná plocha	5,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	6,5 m ²
Pestrukta	neopracovaná plocha	5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	5,5 m ²
Sklenná tkanina	neopracovaná plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	5 m ²
Hrubá omietka	neopracovaná plocha	4,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	5 m ²

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 8 – 10 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček.

Iba natierať, nestriekať ani nerozprašovať!

Čistenie náradia

Ihned po použití ich umyte vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Odlupujúce sa staré nátery predtým odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky musia byť minimálne 4 týždne preschnuté. Kritické a vysoko savé podklady ošetríte akrylátovým penetračným náterom Hornbach. Plesňami napadnuté podklady ošetríte vhodným čistiacim prípravkom.

Pred použitím dobre premiešajte. Na podkladový náter sa farba na steny v kúpeľni a kuchyni môže nariediť až 10 % vody.

Krycí náter nanášajte neriedený.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku!

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie: EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 10 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010). Tento výrobok nespadá do kategórie biocídnych výrobkov podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pretože vďaka pôsobeniu obsiahnutých biocídnych účinných látok vytvára dovnútra smerujúci interný ochranný film. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte! Látka s fungicídnym účinkom: 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón; 3-jód-2-propynyl butylkarbamát; zinkium-pyritión.

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení. P405 Uchovávajte uzamknuté. P235 Uchovávajte v chlade.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Skladujte v nezamfzajúcom prostredí! Chráňte pred mra-zom! Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Minimálna trvanlivosť neotvoreného výrobku do: pozri dátum trvanlivosti.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.