

Technický prospekt



HORNBACH Silikátová fasádna farba

- ✓ vysoko priedušná
- ✓ bez pridaných biocidov
- ✓ vysoko odolná voči poveternostným vplyvom

Vlastnosti

Matná minerálna farba pre odolné nátery vonkajších plôch, vyznačujúca sa výbornou čistiteľnosťou a krycími schopnosťami. Silikátová fasádna farba sa prostredníctvom chemického procesu prekremenenia takmer nerozlučne spojí s podkladom. Tak vznikne maximálne trvanlivá, vodoodolná a teplotne stabilná povrchová vrstva. Svojou zvýšenou hodnotou pH brzdí rast a šírenie plesní, húb a rias.

Pred použitím je možné tónovať do požadovaného odtieňa v centre miešania farieb Hornbach.

- bez rozpúšťadiel

Účel použitia

V exteriéri.

Vhodná na nátery nových i starých minerálnych omietok (skupín P I - III), ako sú vápenné omietky, vápennocementová omietka, cementové omietky a betón, vlákňový cement, tehly a klinker, ako aj na obnovu starých a nepoškodených silikátových a minerálnych náterov. Je vhodná aj na nátery konštrukčných vrstiev kontaktných zateplovacích systémov (so šľachtenými minerálnymi omietkami).

Farebný odtieň

Biela.

Tónovanie je možné v centre miešania farieb Hornbach.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, silikát s organickými stabilizátormi, titánová beloba, mastenec, krieda, pomocné látky, voda.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Silikátová penetrácia fasádna Hornbach

Výdatnosť

1 liter (cca 1,5 kg) stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Doba schnutia

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie.

Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľná po 8 – 10 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, striekacia pištoľ.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp mastnoty či oleja a nosný. Odlupujúce sa staré nátery predtým odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Ak je to potrebné, použijte na dôkladné odstránenie prípadných nečistôt alebo špiny z fasády vysokotlaký čistič. Nové omietky musia byť minimálne 4 týždne preschnuté a vyzreté/ zneutralizované. Kritické a vysoko savé podklady ošetríte silikátovou penetráciou fasádnou Hornbach.

Pred použitím dobre premiešajte. Pre základný náter sa nariedi silikátová fasádna farba až do 10 % silikátovou penetráciou fasádnou Hornbach.

Ďalšie krycie nátery sa aplikujú nezriedené alebo zriedené silikátovou penetráciou fasádnou do max.

5-tich %.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +5 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Upozornenie: Zabráňte postriekaniu sklenených plôch, kachličiek, mramoru a rastlín! Prípadné škvrny okamžite odstráňte!

Presnosť farebného odtieňa a zasychanie bez škvŕn nemôžeme vzhľadom k chemickým procesom zaručiť.

Bezpečnostné pokyny

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/c od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykliáciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.