

Technický prospekt



HORNBACH Maliarska farba

- ✓ univerzálny vnútorný náter
- ✓ priedušná
- ✓ dobrý a výhodný náter

Vlastnosti

Matná, vodou riediteľná disperzná farba na steny a stropy v interiéri.

- je odolná proti opotrebovaniu
- priedušná
- bez zápachu a emisií
- veľmi kvalitná
- ideálna pre nové nátery aj renovácie v celom dome

Overené podľa EN 13300:

Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 3	Oderuvzdorná
-------------------------------	----------	--------------

Účel použitia

Hodí sa na omietku, sadru, sadrokartónové dosky, razené papierové tapety, drevovláknité tapety a taktiež na pretieranie neporušených matných starých náterov na disperznej báze.

Farebný odtieň

Môžete ju tónovať základnými či tónovacími farbami alebo upraviť jej odtieň v miešacom centre farieb v Hornbachu.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Akrylát disperzia, titánová bieloba, plavená krieda, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zinkium-pyritión.

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

iba pre omietky v interiéri

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 kg stačí na cca 3 - 4,5 m² pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezavazujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %: Farbu je možné pretierať po 4 – 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, rozprašovač.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

Dobre premiešajte. Základný náter nariedte z 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený.

Dôležité upozornenia

Nespracovávajúte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Bezpečnostné pokyny

Doplňujúce informácie:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné re-spirabilné kvapôčky. Nevдыхajte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111 P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchováajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Likvidácia

P501 Odstráňte obsah/obal odevzdajte na miesto na uloženie nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabývajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.