

MODULAN 6200 PU AQUA Mat

Matný PU akrylátový lak na vodnej báze



Popis produktu

Rozsah použitia

Matný PU akrylátový lak na vodnej báze, pre vysoko kvalitné nátery bez dolepu, odolné proti nárazom s perfektným rozlivom na vopred ošetrovaných podkladoch. Vhodný do interiéru i exteriéru. Ideálne vhodné na nátery dreva, drevovláknitých dosiek, MDF, železných a neželezných kovov (okrem zinku) po správnej príprave.

Charakteristiky

- odolný proti nárazom
- dokonalý rozliv
- vysoká krycia schopnosť
- bez dolepu

Úroveň lesku

Mat

Farby

0,75 l RAL 9010
 0,75 l RAL 9016
 0,75 l RAL 7035
 0,75 l RAL 7016
 0,75 l RAL 3000
 0,75 l RAL 5010
 0,75 l RAL 6005
 0,75 l RAL 9005
 2,5 l RAL 9016
 2,5 l RAL 9010

Veľkosť kontajnera

0,75 l und 2,5 l

Spotreba

0,75 l > pre 8 - 10 m²
 2,5 l > pre 28 - 33 m²
 Spotreba sa môže meniť v závislosti od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania. Presné hodnoty spotreby určte pomocou skúšobného náteru.

Teplota spracovania

Optimálne spracovanie pri teplote > 12 °C a vlhkosti vzduchu < 80%.

Pokyny ku spracovaniu

Podklad	Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty.
Štruktúra náteru	Podklady so slabou priľnavosťou najprv natrite 2x náterom MODULAN 6004 AQUA H-Primer. Nový náter: neošetrené drevo natrite 1x náterom MODULAN 6003 AQUA Multi-Primer. Naneste 2x MODULAN 6200 PU AQUA Mat ako medzivrstvu a finálny náter. Medzivrstvu dobre obrúste. Udržiavací náter: z neporušeného starého náteru odstráňte prach a nečistoty a obrúste ho. Naneste MODULAN 6200 PU AQUA Mat Renovácia: odstráňte prach, nečistoty a vrstvy farby, ktoré sú porušené. Hladké podklady obrúste. V prípade potreby plochu vyplňte. Naneste 2x MODULAN 6200 PU AQUA Mat ako základný a finálny náter. Medzi jednotlivými vrstvami prebrúste podklad.
Krvácajúce lesy	Pre krvácajúce druhy dreva použite predtým izolačný základný náter.
Spôsob aplikácie	Spôsob aplikácie: natieranie, nevhodné na striekanie!
Riedenie	Ideálne nanášať neriedené. V prípade potreby sa môže riediť vodou.
Doba sušenia	Približne po 1 hodine je náter suchý. Približne po 3 hodinách náter nelepí. Približne po 18 hodinách je možné náter pretrieť. Doba schnutia sa môže líšiť v závislosti na poveternostných podmienkach, výbere farby a hrúbke vrstvy.
Pokyny k spracovaniu	Pred použitím dobre premiešajte.
Všeobecná informácia	Aby sa dosiahla dlhá životnosť náteru, je potrebné náter najmenej raz ročne skontrolovať na možné poškodenie. Poškodenie musí byť opravené odborne.
Čistenie nástrojov	Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.

Rady

Typ spojiva	PU alkydová emulzia
Prísady	Modifikovaná polyuretánová alkydová živica, anorganické / organické pigmenty, voda, propylénglykol, aditíva
Hustota	1,30-1,35 g/cm ³ , kan variera beroende på färg.
Bezpečnostné upozornenia VOC	Obsah VOC v tomto produkte je max. 100 g/l. Medzná hodnota EÚ je max. 130 g/l (kategória A/d od roku 2010).
Informácie o nebezpečenstve a bezpečnosti	Informácie o bezpečnom použití, čistení a likvidácii nájdete na štítku a karte bezpečnostných údajov.
Skladovanie	Uchovávať nádobu tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte medzi +5 a +35 ° C, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením.
Zrušenie	Recyklovať je možné iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu môžu byť zlikvidované ako domový odpad. Zvyšky tekutého materiálu odovzdajte na zbernom mieste pre staré laky/farby.

Technické informácie z augusta 2022

Tento technický list bol vypracovaný na základe súčasného stavu techniky. Kvôli rozmanitosti možných podkladov a vlastnostných podmienok informácie v letáku nezbavujú používateľa povinnosti vyplývajúcej zo všeobecných obchodných pravidiel nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť (napr. Skúšobnými nátermi atď.) Pred zamýšľaným použitím . Nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tomto informačnom liste. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového vydania strácajú platnosť všetky predchádzajúce technické listy.