


Bona HOME Lepidlo na drevené podlahy

Technický list

Súčasťou systému Bona Home pre renováciu drevených podláh



Bona Home Lepidlo na drevené podlahy

- Dobrá rozštiepatelnosť
- Bez rozpúšťadiel a s veľmi nízkymi emisiami
- Vhodné pre podlahové vykurovanie

BONA HOME LEPIDLO NA DREVENÉ PODLAHY je jednozložkové silánom modifikované lepidlo klasifikované ako elastické, podľa ISO 17178. Bolo vyvinuté tak, aby odolávalo pohybu drevených podláh a zaručovalo dlhodobú prínavosť k podlahe. Lepidlo ponúka rýchly nábeh lepiacej sily, ľahko sa aplikuje a neobsahuje rozpúšťadlá. Možno ho všeobecne aplikovať bez penetrácie. Odporúča sa na 2 a 3-vrstvové, vopred povrchovo upravené drevené podlahové krytiny a pre celodrevené masívne dosky do šírky 180 mm.



Technické údaje

Typ produktu:	elastické jednozložkové lepidlo na parkety modifikované silánom
Spotreba:	2-vrstvé hotové parkety: cca 1000 g/m ² - aplikácia pomocou ozubenej špachtle Bona 1000G (TKB B10) 3-vrstvé hotové parkety: cca 1250 g/m ² - aplikácia pomocou ozubenej špachtle Bona 1250G (TKB B13) Masívne drevené podlahy: cca 1500 g/m ² - aplikácia pomocou ozubenej špachtle Bona 1500G (TKB B16)
Balenie:	10 kg plastové vedro
Doba schnutia:	24 hodín
Skladovanie, transport:	nesmie zmŕznúť
Skladovateľnosť:	10 l - 1 rok, 600 ml – 2 roky, neotvorené

Príprava

Podklad všeobecne musí byť rovný, úplne suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku, ani príliš hladký, ani príliš drsný. Ak je použiteľný, musí spĺňať požiadavky miestnych noriem (DIN 18356) alebo pracovného postupu. Podklad musí byť savý. Min. teplota vzduchu: 18 °C*; min. teplota podlahy: 15 °C *(s podlahovým vykurovaním max. 20 °C).

Vhodné podklady	Norma	Max. obsah vlhkosti bez podlahového vykurovania	Max. obsah vlhkosti s podlahovým vykurovaním
Cementové potery (CT)	EN 13813	2,0 CM %	1,8 CM %
Potery na báze síranu vápenatého, anhydrit (CA)	EN 13813	0,5 CM %	0,3 CM %
Podlahy vyrovnané stierkovou hmotou, min. 2 mm hrubou, odolnou proti vzĺnaniu zmäkčovadiel, drevotrieskové dosky (V100), OSB dosky, iné suché a pevné podklady			

Aplikácia

- Dvojvrstvé hotové drevené podlahy 1000 g/m² TKB B10
- Trojvrstvé hotové drevené podlahy 1250 g/m² TKB B13
- Masívne podlahové dosky (max. šírka 180 mm), 1500 g/m² TKB B16

VYHOTOVENÉ 5/2018

Distribútor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona HOME Lepidlo na drevené podlahy

Technický list

Predpokladané priemerné hodnoty klímy v interiéri pre Strednú Európu sú: 20 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. Hotové parkety 8% (+/- 2%)
Masívne parkety: 9% (+/- 2%).



Bona Home Lepidlo na drevené podlahy

- Dobrá rozštieľateľnosť
- Bez rozpúšťadiel a s veľmi nízkymi emisiami
- Vhodné pre podlahové vykurovanie

BONA HOME LEPIDLO NA DREVENÉ PODLAHY je jednozložkové silánom modifikované lepidlo klasifikované ako elastické, podľa ISO 17178. Bolo vyvinuté tak, aby odolávalo pohybu drevených podláh a zaručovalo dlhodobú príľnavosť k podlahe. Lepidlo ponúka rýchly nábeh lepiacej sily, ľahko sa aplikuje a neobsahuje rozpúšťadlá. Možno ho všeobecne aplikovať bez penetrácie. Odporúča sa na 2 a 3-vrstvové, vopred povrchovo upravené drevené podlahové krytiny a pre celodrevené masívne dosky do šírky 180 mm.



Aplikujte lepidlo pomocou ozubenej špachtle (pozri ODPORÚČANÁ APLIKÁCIA). Uložte drevenú podlahovú krytinu na nanesené lepidlo počas 40 minút a dôkladne ju poklepte (drevenú podlahovú krytinu ideálne na niekoľko hodín zaťažte). V niektorých prípadoch sa môže nadbytočné lepidlo objaviť v škárach. Ak sa tak stane, odstráňte ho starostlivo pomocou čistiacich utierok Bona.

Ruky a nástroje čistite čistiacimi utierkami Bona Cleaning Wipes. Zaschnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky. Počas skladovania a prepravy nesmie teplota klesnúť pod + 5 °C a prekročiť + 25 °C. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Prázdne obaly, prípadne zvyšky lepidla likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Ošetrovanie

Ďalšie ošetrovanie povrchu drevenej podlahy (lakovanie, olejovanie) je možné po 2 až 4 dňoch, v závislosti od obsahu vlhkosti v materiáloch. Pozri pokyny na spracovanie dodané výrobcom drevenej podlahy.

BONA HOME SYSTÉM PRE RENOVÁCIU DREVENÝCH PODLÁH

Renovácia vašej podlahy môže byť zážitkom, tak ako každé vylepšenie domácnosti. Je dobré však vedieť, ako na to. Preto sme vyvinuli systém produktov Bona Home a návod krok za krokom, ako naše prémiové produkty používať správne. Pre viac informácií nás navštívte na www.bona.com/cz. Vaša podlaha bude vyzeráť ako nová. Bona Home - krok za krokom k novej podlahe.