

TÓNOVANÁ FARBA NA STENY

matná / rôzne farebné odtiene / bez obsahu konzervačných látok



Colorful walls

Popis výrobku

ÚČEL POUŽITIA

Matná tónovaná disperzná farba pripravená na priame použitie na steny a stropy v interiéri. Vhodné pre všetky bežné vnútorné omietky, betón, murivo, sadrokartónové dosky, tapety, tapety raufaser, tapety zo sklenej tkaniny a na pevne prilnavé a stabilné disperzné nátery.

DOSTUPNOSŤ ARTIKLOM

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
10611715	bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611728	blue poppy, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611718	champagne, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611731	clay, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611717	country sky, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611725	cream, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611734	dark pine, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611716	deep sea, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611735	golden shimmer, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611723	history, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611724	ice, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611733	khaki, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611726	linen, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611719	mushroom, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611730	natural mud, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611727	normandy, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611714	oregon, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611720	sand dune, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611736	sandstone, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611721	seafoam, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
10611713	steel, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611722	stone, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611729	watermelon, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10611732	winter gates, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L

IDENTIFIKAČNÉ (PODĽA KLASIFIKÁCIE EN 13300)

Krycia schopnosť: podľa farby

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3

Stupeň lesku G: matná

Maximálna veľkosť zrna S: < 100 µm jemná zrnitosť

Všeobecná poznámka: Odchýlky od technických charakteristík sú možné vďaka tónovaniu.

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

Syntetická disperzia

Príprava podkladu

NÁVOD NA PRÍPRAVU

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Glejové farby, zvyšky lepidla alebo kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zrieť. Povrchy dôkladne očistite a zbavte od prachu. Pri brúsení používajte respirátor!

TIPY A TRIKY NA VYSKÚŠANIE PODKLADU

Test na kriedovanie - otierací test: Utrite povrch dlaňou. Znatelný oter a púšťanie farby na dlani naznačujú kriedovanie.

Záťažová skúška pevnosti podkladu - pomocou lepiacej pásky: Pritlačte prúžok maskovacej pásky na povrch a hneď ju strhnite. Zvyšky na lepiacej páske označujú nenosný povrch.

Skúška nasiakavosti podkladu - test zmáčaním: Navlhčite povrch. To možno vykonať vlhkou špongiou alebo rozprašovacou fľašou. Voda, ktorá odteká alebo odkvapkáva, naznačuje normálny až slabo savý povrch. Silno savé povrchy rýchlo absorbujú vodu a stmavnú.

Testovanie zliatych vrstiev - mokrý a vizuálny test: Zliate vrstvy možno nájsť na betónových a sadrových povrchoch. Zliate vrstvy možno rozoznať podľa povrchového lesku a majú nižšiu nasiakavosť pokiaľ sú navlhčené vodou.

Je nutné dodržiavať technické pokyny k produktom uvedených v tomto liste.

Vzhľadom k veľkému počtu možných povrchov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné urobiť testovaciu vzorku.

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Sadrové omietky, sadrové stierky (omietacia maltová skupina P IV podľa DIN 18550)	Sadrové omietky obrúsiť brúsiacou mriežkou, oprášiť. Obrúsiť špachtľou, oprášiť.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Vápn a cementová omietka (omietacia maltová skupina P II a III podľa DIN 18550)	Nechajte nové omietky dostatočne vyschnúť (asi 2–4 týždne).	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Nátery na minerálnu vonkajšiu omietku. Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Betón	Po odstránení debnenia odstráňte nečistoty, masť a vosky. Nedokonalosti alebo póry vyspravte rovnakým typom materiálu.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Ochrana a opravy vonkajších betónových povrchov v stavebníctve. Interiérové nátery, tapetovanie a lepenie betónových povrchov. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Pri nenosných a savých podkladoch, treba naniesť základný náter.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402			
Pórobetón	Očistite a zbavte prachu pomocou vysávača.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Nátery, tapetovanie a lepenie na pórobetón. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Vápenec určený na murovanie	Priemyselne hydrofóbne ošetrené kamene KS nie sú vhodné k ďalšej povrchovej úprave.	-	-	-	Impregnácia a nátery na obnažené vápenopieskové murivo. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
KS kamene v interiéri	Očistite a zbavte prachu pomocou vysávača.	1–2 x SILIKÁTOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH		1–2 x SILIKÁTOVÁ FARBA VNÚTORNÁ HORNBAACH	
Sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky	Brebrúste špachtľou, odstráňte prach vysávačom.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Povrchová úprava sadrokartónu. Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Pevné tapety, tapety raufaser, vinylové tapety ako aj sklovláknité tapety	Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natierateľnosť farby. Natierajte bez predúpravy.	-	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Vliesové tapety	Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natierateľnosť farby. V prípade potreby použite adhézny základný náter.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Staré nátery	Matné, ľahko nasiakavé podklady môžete natierať priamo. Veľmi savé, staré nátery vopred ošetríte hĺbkovým penetračným náterom.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Nenosné nátery, syntetických alebo disperzných náterov, ktoré nie sú stabilné, musia byť odstránené. Lesklé, nosné stabilné nátery by mali byť zdrsnené a ošetrené tvz.adhéznym mostíkom. Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natierateľnosť farby.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402			
Omietky zo syntetických živíc	Očistite a oprášte. Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natierateľnosť farby. Savé podklady musia byť ošetrené hĺbkovou penetráciou.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Lepiace nátery, zvyšky lepidiel	Sú úplne omývateľné.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Nikotín, voda, sadze, mastné škvrny	Musí byť očistené vhodným čistiacim prostriedkom. Zaschnuté povrchy by mali byť ošetrené izolačným základom.	1–2 x IZOLAČNÁ ZÁKLADOVÁ FARBA HORNBAACH	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Trvalo elastické tmely a tesniace profily	Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natierateľnosť farby.	-	-	1–2 x TÓNOVANÁ FARBA NA STENY StyleColor	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.

Spracovanie

TIPY PRE KRAJŠÍ NÁTER

Uistite sa, že je podklad starostlivo pripravený.

Oblepte všetko, čo chcete ochrániť pred postriekaním farbou.

Počas prestávok v práci majte maliarske náradie vo farbe alebo pevne zabalené do fólie, aby farba nezaschla.

RIEDIDLO

Voda

NÁRADIE

štetec, valček.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Kritické, silne savé povrchy natrite AKRYLÁTOVOU HLÍBKOVOU PENETRÁCIOU HORNBAACH. Pred použitím dobre premiešajte.

Podkladový náter môžete zriediť maximálne do 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený. Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pri aplikácii z viacerých nádob dbajte vždy na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam.

SCHNUTIE

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % pretierateľná po 4–6 hodinách. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie po použití ihneď umyte vodou a mydlom.

SPOTREBA

1 L stačí na 8 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte. Všeobecne platí: Čím tmavší, drsnejší a savejší podklad, tým vyššia je spotreba farby.

POROVNANIE VÝDATNOSTI PODĽA PODKLADU (ORIENTAČNÉ HODNOTY PRE 1 L PRI JEDNORÁZOVOM NÁTERE)

podklad	stav pokladu	spotreba
Hladké omietky	neošetrená plocha	7 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	8 m ²
Sadrokartón	neošetrená plocha	7 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	8 m ²
Pestrukta	neošetrená plocha	6 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	7 m ²

podklad	stav pokladu	spotreba
Sklená tkanina	neošetrená plocha	6 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	7 m ²
Hrubé omietky	neošetrená plocha	5 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	6 m ²

Informácie o produkte

OBSIAHNUTÉ LÁTKY PODĽA VDL

Vinylacetátové spojivo, titánová beloba, mastenec, uhličitany vápnika, voda, aditíva, organické a anorganické pigmenty.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE VOC / SMERNICA 2004/42 / EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

GISCODE

BSW20

SERVISNÉ ČÍSLO PRE ALERGIKOV

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

SKLADOVANIE

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickom listu sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Z dôvodu výskytu rozličných podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas spracovávania produktu, by mali používatelia aj cez naše technické údaje vykonávať vlastné testy. Nezodpovedáme za chyby plynúce z techniky aplikácie ani za ich následky. Publikáciou tohto technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce vydania platnosť.