



MIX A572 PROTECT

IZOLAČNÁ PRÍSADA DO BETÓNU A MALTY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zabezpečí nepriepustnosť vody
- Obmedzuje tvorbu trhlin
- Zlepšuje spracovanie

POPIS VÝROBKU

MIX A572 PROTECT je tesniaci prostriedok podľa DIN 934-2 T9 pre betón, cementovú a vápenocementovú maltu. **MIX A572 PROTECT** zvyšuje odolnosť voči agresívnym vplyvom a schopnosť hutnenia betónu a zaisťuje rovnomernosť a uzavretie povrchov. Okrem toho znižuje kapilárnu nasiakavosť a zabraňuje tak tvoreniu štrkových hniezd, rozkladu zložiek a poškodenia vlhkosťou.

OBLASTI POUŽITIA

MIX A572 PROTECT je vhodný na výrobu nepriepustných, spevnených a nespevnených betónových dielcov. Je vhodný aj ako maltový tesniaci prostriedok so zníženou absorpciou vody a nízkou hĺbkou prieniku vody.

SPRACOVANIE

MIX A572 PROTECT sa pridá do zámesovej vody (max. 1,3 l / 100 kg cementu). Pre zachovanie optimálnych výsledkov sa predpokladá použitie bezchybných prímiesí. Odporúčame skúšku vhodnosti podľa DIN EN 206.



SKLADOVANIE

MIX A572 PROTECT je nutné skladovať v chlade, suchu a bez mrazu, ideálne pri 5 ° C až 25 ° C.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **MIX A572 PROTECT** najmenej 12 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

5 l, číslo tovaru 30621772

GISCODE

BZM 1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Zmes mastných kyselín
Farba	Biela
Podmienky spracovania	Použitie od +5 °C do +30 °C
Spotreba	Max. 1,3 l/100 kg cementu
Čistenie náradia	Náradie možno začerstva vyčistiť vodou
Obsah účinných látok	Cca 80%
Špecifická hmotnosť	Cca 1 kg/l



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de