



CLEAN R581 ANTI SULFAT

PRÍPRAVOK NA ODSTRAŇOVANIE SOLÍ Z MURIVA

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Obnovuje vlhké murivo
- Viazne škodlivé soli
- Flankovanie
- Efektívne
- Vysoká penetrácia

POPIS VÝROBKU

CLEAN R581 ANTI SULFAT, ktorý preniká hlboko do podkladu, reaguje s mnohými vo vode rozpustnými soľami v murive. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** premieňa tieto škodlivé soli na vo vode nerozpustné reakčné produkty, takže podklad je zbavený rozpustných solí.

OBLASTI POUŽITIA

CLEAN R581 ANTI SULFAT sa používa na ošetrovanie vlhkého, soľami znečisteného muriva. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** sa používa ako sprievodné opatrenie pri sanácii muriva a následnej hydroizolácii suterénu, aby z. Hydraulický proces tuhnutia následných minerálnych náterov nie je narušený napríklad soľami, ktoré sú pre stavbu škodlivé. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** sa môže použiť aj pri prestupoch sadzí v komínoch, aby následné minerálne tmely neboli v procese tuhnutia narušené čiastočkami sadzí.

PRÍPRAVA PODKLADU

Plochy, ktoré nie sú určené na spracovanie, najmä drevo, sklo, kovy, sadru a plasty, zakryte. Zabráňte odpareniu kvapaliny. Uvoľnené časti omietky a farbu očistite, ošetrovanú plochu zasucha vykefujte. Pred použitím vyskúšajte prípravok na skúšobnej ploche.

SPRACOVANIE

CLEAN R581 ANTI SULFAT sa nanáša v dvoch vrstvách na celý povrch štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Naneste prvú vrstvu **CLEAN R581 ANTI SULFAT** zriedenú v pomere 1:1 s vodou, kým sa murivo nenasýti.



Po zaschnutí tejto vrstvy (6 až 18 hodín) sa nanese aj druhá vrstva, až kým sa murivo nenasýti neriedeným **CLEAN R581 ANTI SULFAT**.

POZNÁMKY PRE NÁSLEDNÚ PRÁCU

Najskôr 24 hodín po druhom nátere sa musia všetky zvyšky, ktoré zostali na povrchu, očistiť kefou a naniest náter, napr. špeciálnym hydroizolačným systémom **AQUASTOPP** alebo **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX**.

POZNÁMKY

Nepoužívajte **CLEAN R581 ANTI SULFAT** na odkryté murivo. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** nie je trvalá bariéra proti soľam. Na zabránenie ďalšiemu výkvetu sú potrebné ďalšie opatrenia (napr. pomocou **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** alebo špeciálneho hydroizolačného systému).

ČISTENIE PRACOVNÉHO ZARIADENIA

Nástroje a znečistené plochy sa musia ihneď po použití vyčistiť vodou.

SKLADOVANIE

Chladné a suché. Citlivé na mráz. Trvanlivosť približne 12 mesiacov v pôvodnom obale.

SPÔSOB DODANIA

5 kg, číslo tovaru 30625033

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Bezfarebný
Hustota	cca 1 g/ml
Podmienky spracovania	+5°C bis +25°C
Spotreba	V závislosti od savosti podkladu od 0,5 do 1,0 kg/m ² . Pred ošetrením sa odporúča zriadiť malú skúšobnú plochu, aby sa zistila potreba použitia CLEAN R581 ANTI SULFAT .



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de