



GRIP A526 MULTI

ZÁKLADNÝ NÁTER

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Aj na vlhké podklady
- Do interiéru aj exteriéru

POPIS VÝROBKU

GRIP A526 MULTI je spojivo bez obsahu rozpúšťadiel pre nasiakavé aj nenasiakavé, takisto vlhké, povrchy. **GRIP A526 MULTI** vytvára vynikajúcu príľnavosť medzi starými a novými materiálmi. Častice umelej živice, obsiahnuté v prípravku **GRIP A526 MULTI** vytvárajú lepidlo, ktorý pôsobí ako spojivo.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre betón, maltu, poter, podklady pre dlažbu, omietku, drevotrieštivé a sadrokartónové dosky, mramor, asfaltové podklady atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Ošetrovaná plocha musí byť stvrdnutá a čistá, ale nie bezpodmienečne suchá. Neošetrované plochy zakryte, je nutné zabrániť zaneseniu tekutiny.

SPRACOVANIE

GRIP A526 MULTI nanášajte štetcom, valčekom alebo rozstrekovačom, kým nebude povrch nasýtený. V závislosti na počasí vytvorí prípravok **GRIP A526 MULTI** cca po 30 minútach lepidlo, na ktorý možno nanášať čerstvú maltu, omietku, poter, betón, asfalt alebo tesniace povlaky. Plochy ošetrované prípravkom **GRIP A526 MULTI** je nutné až do vytvrdnutia chrániť pred mrazom, mokrom a účinkami slnečného žiarenia (zakryť).



SKLADOVANIE

GRIP A526 MULTI je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nepotrebovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch. Zvyšky sa nesmú nalievať späť do obalu. **GRIP A526 MULTI** má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 36 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

5 l Kanister, číslo tovaru 30621768

10 l Kanister, číslo tovaru 30621770

GISCODE

D 1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Základný náter na disperznej báze bez obsahu rozpúšťadiel
Farba	Mliečno biely
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +30°C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 0,2 l/m ² , v závislosti na nasiakavosti podkladu
Čistenie náradia	ihneď po použití vodou, po vytvrdnutí mechanicky



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkému počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de