

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775

TOP TAPE

BITÚMENOVÝ PÁS

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Odolnosť voči dažďu a UV žiareniu
- Odolnosť voči znečisteniu ovzdušia
- Komfortné spracovanie
- Vysoká príľnavosť
- Veľmi dobrá tvarovateľnosť
- Odolnosť voči starnutiu

POPIS VÝROBKU

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE je samolepiaca, 1,2 mm hrubá tesniaca páska s pružnou fóliou. Viditeľná strana má špeciálny povlak odolný voči UV žiareniu.

OBLASTI POUŽITIA

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE sa používa na utesnenie strešných okien, strešných manzard, kupolí strešných okien a svetelných vedení. Je vhodná aj na ochranu parapetných dosiek, okrajov striech a strešných líšt. Na utesnenie strešných priestupov a spojov medzi (prefabrikovanými) prvkami. Na opravy olovených pásov, žlabov, zvodov a bitúmenových strešných krytín. Obzvlášť vhodná na zložité detaily a spoje vďaka svojej deformovateľnosti a trvalej rozmerovej stabilite. Vynikajúca príľnavosť k bitúmenu. Dobrá príľnavosť na kovy, ako je olovo, hliník, meď, zinok a oceľ, ako aj na sklo a mnohé plasty, napríklad PVC a ABS. **GRIP N511 TOP TAPE** sa odporúča na vysoko porézne podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad: Podklad by mal byť čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Ocelovou kefou odstráňte hrdzu a uvoľnené vrstvy farby. V prípade potreby kovové podklady odmastíte pomocou rozpúšťadla **Solvent 270**. Veľmi hrubé a nerovné podklady vyplňte prípravkom **BLOCK B536 TOP FIX**.

Aplikácia: Fólia zostane bez vrások, ak sa odstráni ochranná fólia a súčasne sa aplikuje páska. Samozrejme, požadovanú dĺžku môžete tiež najprv narezať a krátko pred aplikáciou odstrániť ochrannú fóliu. Počiatočná príľnavosť je enormná, takže korekcie sú takmer nemožné. Nerozvíjajte príliš dlhé pásy. Pri lepení sa prekrývajte aspoň o 50 mm. Pásku pritlačte na celý povrch handričkou alebo ju naviňte valčekom. Nemali by sa zachytávať žiadne vzduchové bubliny. Ak sa vzduchové bubliny predsa len zachytia, treba ich vytlačiť do strany.



Poznámky

- 1) Pri pohybových škárach najprv vtláčte do škáry penový pás, ale tak, aby pena vyčnievala nad povrch. Potom naň nalepte pásku **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE Super** tak, aby uprostred pásky vznikla slučka. Tak, aby sa stred pásky mohol pohybovať.
- 2) **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE** necementujte ani neosadzujte do betónu.
- 3) Nespracováajte v mraze alebo daždi.
- 4) Aplikácie pod vodou len na uzavreté porézne podklady.
- 5) Ak sa **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE** aplikuje na akrylátové sklo (PMMA, plexisklo, Perspex atď.) a polykarbonát (Lexan, Makroion), nemožno očakávať žiadne poškodenie, ak sa tieto materiály inštalujú bez napätia.

SKLADOVANIE

Pri skladovaní na suchom mieste a pri teplotách od + 10 °C do + 30 °C možno pásku skladovať najmenej 12 mesiacov.

DODACÍ FORMULÁR

B738, Číslo článku 30622577	hliník (6 x 5 cm široká)
B738, Číslo článku 30623186	hliník (4 x 7,5cm široká)
B738, Číslo článku 30623184	hliník (3 x 10 cm široká)
B738, Číslo článku 30623185	hliník (2 x 15 cm široká)
B738, Číslo článku 30622576	hliník (1 x 30 cm široká)
B747, Číslo článku 30623199	olovo (6 x 5 cm široká)
B747, Číslo článku 30623178	olovo (4 x 7,5 cm široká)
B747, Číslo článku 30623196	olovo (2 x 15 cm široká)
B747, Číslo článku 30623198	olovo (1 x 30 cm široká)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farby	hliník, olovo, meď, čierna
Odolnosť voči UV žiareniu	Dobrý
Správanie sa pri požiari	Trieda E
Podmienky spracovania	Najmenej +5°C až +45°C
Bod výnimky	≥ + 85 °C
Správanie pri ohýbaní za studena	≤ - 30 °C
Maximálna ťahová sila	> 200 N/50mm
Nepriepustnosť vody	Prešiel 2kPa
Pevnosť v ťahu	> 30 N
Priepustnosť vodnej pary sd	> 1500 m
Dĺžka rolky	10 Metre
Hmotnostná sila	1,2 mm
Šírky roliek	5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 30 cm



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbyvají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de