



BLOCK C581 HYDRO LOCK

STIERKA NA VRTY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pri vzliňajúcej vlhkosti
- Na vyplnenie vyvŕtaných dier a trhlín
- V kombinácii s prípravkom **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** a **BLOCK A715 HYDRO CREME**

POPIS VÝROBKU

Pomocou prípravku **BLOCK C581 HYDRO LOCK** sa uzatvárajú vyvŕtané otvory po použití prípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME**. **BLOCK C581 HYDRO LOCK** je hydraulicky reagujúci tesniaci prípravok. **BLOCK C581 HYDRO LOCK** má vysokú pevnosť a dobrú odolnosť voči chemickej a fyzikálnej záťaži.

OBLASTI POUŽITIA

BLOCK C581 HYDRO LOCK sa používa na uzatváranie trhlín a dutín v murive (pred použitím prípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME**).

PRÍPRAVA PODKLADU

BLOCK C581 HYDRO LOCK je možné používať aj na vlhký materiál.

SPRACOVANIE

Uzatvorenie vŕtaných otvorov po ošetrení prípravkom

BLOCK A715 HYDRO CREME

1 kg prípravku **BLOCK C581 HYDRO LOCK** zmiešajte s cca 240 ml vody do stredne tekutej konzistencie. V prípade potreby možno konzistenciu zriediť pridaním 30 ml vody. Zmes nechajte cca 5 minút odpočívať, potom je pripravená na použitie. **BLOCK C581 HYDRO LOCK** sa do vŕtaných otvorov vpravuje pomocou priloženého lievika. Špičku lievika je potrebné pred nasadením cca o 3-5 cm odrezať, potom nasadíte lievik, naplňte do polovice a utesnite guľatou tyčou. Spracovávanú plochu je nutné do stuhnutia prípravku chrániť pred mrazom.



Utesnenie trhlín, otvorov vnútri muriva / dutých tehál

1 kg prípravku **BLOCK C581 HYDRO LOCK** zmiešajte s cca 240 ml vody do stredne tekutej konzistencie. V prípade potreby možno konzistenciu zriediť pridaním 30 ml vody. Zmes nechajte cca 5 minút odpočívať, potom je pripravená na použitie.

Upozornenie:

Ak sa má neskôr vytvoriť horizontálna izolácia pomocou prípravku **BLOCK A715 HYDRO CREME**, je nutné naplniť prípravok **BLOCK C581 HYDRO LOCK** do netesných trhlín, otvorov alebo dutín, pokiaľ nebude poškodené miesto uzavreté. Spracovávanú plochu je nutné do stuhnutia prípravku chrániť pred mrazom.

SKLADOVANIE

BLOCK C581 HYDRO LOCK je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v originálnych obaloch. **BLOCK C581 HYDRO LOCK** má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť až 12 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

2,5 kg, číslo tovaru 30621531

GISCODE

ZP1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Prášková zmes z cementu, piesku a aditív
Farba	Šedá
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do 30 °C, v žiadnom prípade nie pri Mraze
Spotreba	Cca 2 kg / bežný meter k vyplneniu vŕtaných otvorov po použití prípravku BLOCK A715 HYDRO CREME . U dutín je spotreba v zodpovedajúcej miere vyššia
Čistenie náradia	Pracovné nástroje opláchnite ihneď po použití veľkým množstvom vody
Pomer zmesi	Na 1 kg prípravku BLOCK C581 HYDRO LOCK cca 240 l vody
Mrazuvzdorný, odolný proti posypovej soli	Po vytvrdnutí



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbyývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de