

BLOCK B515 TERRA 1K / BLOCK T506 TERRA FABRIC

SILNOVRSTVOVÝ ASFALTOVÝ NÁTER

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Utesnenie vonkajších stien pivníc
- Pripravený na použitie
- Vysokoelastický
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

BLOCK B515 TERRA 1K je jednozložkový, silnovrstvý asfaltový náter, s polystyrénovou výplňou a modifikovanými plastmi pre trvalé utesnenie vonkajších stien a základov pivníc podľa DIN EN 15814 a DIN 18533 časť 3. Vhodný pre staršie zástavby aj novostavby. Na všetky bežné muriva ako vápennopieskové tehly, plynobetón, pórobetón, betón, vápennú a cementovú omietku atď. Aj na staršie nátery tesniacich povlakov a bitúmenu. **BLOCK B515 TERRA 1K** vytvára trvale vodotesnú, trhliny premostujúcu izolačnú vrstvu proti prenikajúcej vode, odolnou proti posypovej soli a hnilobe.

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné na utesnenie nasledujúcich tried pôsobenia vody:

- W1-E: Pôdna vlhkosť a netlaková voda
- W3-E: Beztlaková voda na stropoch vyplnených zemou
- W4-E: Striekajúca voda a podlahové ohradenie pri základni stien, ako aj kapilárna voda v stenách a pod nimi

PRIPRAVA PODKLADU

Priprava podkladu sa musí vykonať v súlade s normou DIN 18533. Podklad by mal byť čistý, odmastený, nosný, bez separačných látok, prachu, nečistôt atď. a bez hrebienkov a výčnelkov. Uvoľnené murivo a škáry alebo duté miesta opravte vhodnou maltou, napr. maltou **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**. Otvorené škáry do 5 mm je možné utesniť aj vyplnením škrabancom **BLOCK B515 TERRA 1K**. Použitím výplne proti škrabancom možno znížiť riziko vzniku bublín v dôsledku pórov alebo dutých miest na betónových podkladoch. Na vyrovnanie nerovností a vysušenie vlhkého alebo mokrého podkladu sa odporúča podklad vopred ošetriť vrstvou **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**. Na podkladovú vrstvu naneste **GRIP B501 BITUMEN** podľa návodu na použitie.



SPRACOVANIE

Naneste **BLOCK B515 TERRA 1K** v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu náteru nechajte zaschnúť tak, aby ju aplikácia druhej vrstvy už nemohla poškodiť. V závislosti od počasia to môže trvať až niekoľko hodín. Potom naneste 2. vrstvu a nechajte dôkladne zaschnúť, v závislosti od počasia až niekoľko dní (pozri Technické údaje). Je nevyhnutné, aby bol náter chránený (zakrytý) pred vlhkosťou až do vyschnutia. V súlade s požiadavkami normy DIN 18533 sa musí vložiť výstužná vrstva. Na tento účel po nanosení prvej vrstvy nechajte zmes mierne zaschnúť a jemným tlakom pripevnite **BLOCK T506 TERRA FABRIC** k náteru. Pred zasypaním sa musí povlak chrániť pred mechanickými vplyvmi vhodnými ochrannými vrstvami podľa DIN 18533 časť 1, napr. doskami. Ak je to možné, odporúča sa inštalovať dodatočný drenážny systém. Ak nepoznáte charakter vašej pôdy, opýtajte sa na obecnom úrade alebo na stavebnom úrade.

SKLADOVANIE

V originálnom obale trvanlivosť až 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom a silným teplom.

SPÔSOB DODANIA

BLOCK B515 TERRA 1K

28l, číslo tovaru 30622123

BLOCK T506 TERRA FABRIC

10 m roll, číslo tovaru 30623094

GISCODE

BBP1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Bitúmenová emulzia
Farba	Tmavo hnedá
Podmienky spracovania	+5°C až 30°C (teplota komponentov, inštalácie a okolia)
Spotreba	Výplň proti poškriabaniu cca 1 - 2 l/m ² Spotreba W1-E 3,7 mm Hrúbka vrstvy za mokra 3,0 mm Hrúbka vrstvy za sucha cca 3,7 l/m ² Spotreba W3-E 4,94 mm Hrúbka vrstvy za mokra 4,0 mm Hrúbka vrstvy za sucha Predpísaná výstužná vrstva cca 4,94 l/m ² Spotreba W4-E 3,7 mm Hrúbka vrstvy za mokra 3,0 mm Hrúbka vrstvy za sucha cca 3,7 l/m ² Spotreba (Podľa normy DIN 18533 časť 3 sa musí pripočítať príplatok za hrúbku vrstvy vo výške 25 %, ktorý tu zatiaľ nebol zohľadnený).
Odolnosť proti dažďu	Po cca 6 hodinách*
Priebežné sušenie/ Odolnosť	Po cca 4 dní*

*Uvedené hodnoty sa vzťahujú na +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti. vlhkosti, slúžia ako orientačné hodnoty. V závislosti od podmienok a hrúbky naneseného povlaku sa tieto hodnoty môžu líšiť.

EN 15814/
DIN 15833



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbyvají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 10.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de