



RENO X588 FILL 2K ALLROUND

MORTAR FLEXIBIL PENTRU REPARATII

AVANTAJE INTELIGENTE

- Flexibil
- Aplicare usoara
- Utilizare la interior si exterior

DESCRIERE

RENO X588 FILL 2K ALLROUND este un mortar bicomponent special pentru etansarea fisurilor si a crapaturilor din pereti si pardoseli, precum si pentru etansarea si lipirea placilor ceramice, printre altele.

RENO X588 FILL 2K ALLROUND este un mortar bicomponent fara solventi, extrem de flexibil, realizat din dispersie de rasina sintetica si pulbere de ciment imbunatatita cu rasina sintetica, armata cu fibre.

Dupa intarire, **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** este rezistent la inghet.

MOD DE UTILIZARE

Amestecati continutul pachetului **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** (pulbere si lichid). Pentru cantitati mai mici, amestecati doar cat aveti nevoie, conform raportului de amestecare: 4 parti pulbere si 1 parte lichid.

Adaugati cantitati mici de apa in amestec pentru a creste capacitatea de prelucrare (lucrabilitatea).

Dupa amestecare, lasati sa stea (asteptati) aproximativ 10 minute.

Timpul de lucru al amestecului este de aproximativ 2 ore.

Prin urmare, se recomanda sa pregatiti doar cantitatea de material care poate fi aplicata in acest timp.

Aplicati **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** amestecat anterior, folosind o mistrie, un spaclu sau o perie. In timpul fazei de intarire, suprafata tratata trebuie protejata (acoperita) impotriva inghetului, a umiditatii si a razelor solare intense. Dupa intarire, este posibila aplicarea tencuiei de ciment, tencuiei netede de var, tencuiei de igienizare sau a sapei. Se recomanda aplicarea (in prealabil) a amorsei de **GRIP A526 MULTI**.



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Componenta 1: Gri Componenta 2: Alb lptos
Compozitie	Componenta 1: Amestec special de ciment Componenta 2: Dispersie apoasa
Timp de uscare	2-3 ore (acoperire/incarcare dupa 12 ore)
Temperatura aplicare	de Intre +5°C si +30°C. Nu aplicati niciodata acest produs daca suportul este inghetat.
Curatare	Spalati imediat cu apa unelte si zonele contaminate. Curatati mecanic reziduurile intarite
Consum	2,5-3 kg/m ²
Termen de valabilitate	12 luni

PREGATIREA SUPORTULUI

Indepartati substraturile care nu ofera o aderenta suficienta, cum ar fi acoperirile deteriorate si straturile de vopsea desprinse, curatati (cu peria de sarma) suprafetele si crapaturile, maturati (aspirati) nisipul si pietrisul.

Suprafata care urmeaza sa fie reparata trebuie umezita (cu apa) inainte de aplicare.

Pentru o mai buna aderenta, se recomanda amorsarea cu **GRIP A526 MULTI**, care poate fi acoperit cu **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** dupa aproximativ o ora.

In cazul in care suportul este prea umed din cauza infiltratiilor de umiditate, inainte de a proceda la aplicare, acesta trebuie tratat cu Bostik R301.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

RENO X588 FILL 2K ALLROUND trebuie depozitat în loc uscat și protejat de îngheț. Pastrati produsul (neutilizat) în ambalajul original închis.

RENO X588 FILL 2K ALLROUND poate fi pastrat timp de cel puțin 12 luni în ambalajul original închis și depozitat corect.

SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultați Fisa cu Date de Securitate la <https://bostiksds.thewerco.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
		1 kg	420 PC
		2,5 kg	180 PC



2,5-3kg
/m²



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fisa Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Va rugăm să consultați, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța.

Afirmările, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Deși documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greseli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal testele practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

