

MODULAN 350 Opravný tmel

Tmeliaca zmes určená na drobné opravy



Popis výrobku

Oblasť použitia

Výrobok je vhodný na drobné opravy, ako je vyplňovanie otvorov po hmoždinkách a po vŕtaní alebo na opravu jemných prasklín a škár vo vnútorných priestoroch. Nepatrný úbytok objemu.

Vlastnosti

- Ľahké spracovanie
- Rýchle schnutie
- Dobrá brúsiteľnosť
- Použitie v interiéri

Typ spojiva

Disperzia na báze plastov

Farebný odtieň

Biela

Veľkosť balenia

0,33 kg / 1 kg

Spotreba

Cca 1,8 kg na m² pri aplikácii v hrúbke 1 mm. Spotreba sa môže líšiť v závislosti od povahy a štruktúry podkladu a spôsobu aplikácie. Presné množstvo spotreby je možné určiť na základe skúšobnej aplikácie na danom objekte.

Teplota pri spracovaní

Počas aplikácie a schnutia sa musí udržiavať stála teplota objektu a okolia najmenej +5 °C.

Spracovanie

Podklad	Môže sa používať na všetky minerálne podklady (napr. betón, murivo, sadrové, vápenné a cementové omietky), lakované povrchy atď. Nepoužívajte na sklo, plast a kov. Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a zbavený nečistôt (prach, masť, olej, atď.), ktoré by zabránili prepojeniu s podkladom.
Príprava podkladu	Veľmi savé, pieskujúce a kriedové podklady ošetríte penetračným náterom.
Postup nanášania	Spracovanie pomocou špachtle
Samotná aplikácia výrobku	Trubu pred použitím dobre premiešajte. Vytlačte opravný tmel MODULAN 350 na poškodené miesto a vyhladte pomocou špachtle. V prípade aplikácie na celú plochu, je max. hrúbka vrstvy 5 mm. Po úplnom zaschnutí možno tmelené plochy pretierať, tapetovať alebo prelepovať.
Čas schnutia	V závislosti od hrúbky aplikácie, savosti podkladu a okolitých podmienok je čas schnutia približne 8 hodín. Čas schnutia môže byť dlhší v prípade hrubých vrstiev alebo nepriaznivých podmienok (napr. nízka teplota alebo vysoká vlhkosť).
Poznámky k spracovaniu	Nespracovávajúte pri teplotách objektu alebo okolia nižších ako +5 °C.
Všeobecné pokyny	Nepoužívajte na sklo, plast a kov.
Čistenie nástrojov	Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.

Upozornenie

Typ spojiva	Disperzia na báze plastov
Obsah	Disperzia na báze plastov, plnivá, voda, aditíva
Hustota	Cca 1,8 g/cm ²
Hodnota pH	8 - 9
Bezpečnostné upozornenia	Údaje dôležité z hľadiska bezpečnosti nájdete na karte bezpečnostných údajov.
Uchovávanie	Nádobu skladujte dobre uzavretú na chladnom mieste, kde nebude vystavená mrazu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Likvidácia	Recyklovať je možné iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu sa môžu likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky zlikvidujte podľa kódu č. 08 04 10 Európskeho katalógu odpadov.

Technické informácie, aktualizované apríl-24

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť, vzhľadom na rozdielne podklady a podmienky objektu (napr. skúšobnými nátermi atď.). Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.